

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ถูกดัดแปลงพื้นผิวสำหรับการตรวจวัดเหล็ก(III) SYNTHESIS OF MODIFIED SILVER NANOPARTICLES FOR DETERMINATION OF IRON(III)

ธนภัทร เกิดก๊ก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2562

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ถูกดัดแปลงพื้นผิวสำหรับการตรวจวัดเหล็ก(III)



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SYNTHESIS OF MODIFIED SILVER NANOPARTICLES FOR DETERMINATION OF IRON(III)



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF SCIENCE

(Chemistry)

Faculty of Science, Srinakharinwirot University

2019

Copyright of Srinakharinwirot University

ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ถูกดัดแปลงพื้นผิวสำหรับการตรวจวัดเหล็ก(III) ของ ธนภัทร เกิดก๊ก

ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

..... ที่ปรึกษาหลัก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ สุกใส)

..... ที่ปรึกษาร่วม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพน ทองเรือง) (ดร.สุชีวิน โชติชัชวาลย์กุล)

ชื่อเรื่อง	การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ถูกดัดแปลงพื้นผิวสำหรับการตรวจวัด
	เหล็ก(III)
ผู้วิจัย	ธนภัทร เกิดก๊ก
ปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา	2562
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปียะดา จิตรตั้งประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพน ทองเรือง

ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงพื้นผิวโดยใช้สาร เพิ่มความคงตัวร่วมกัน (4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs) ที่สามารถสังเคราะห์ได้ง่าย และมีความ เสถียรสูง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Fe³⁺ เมื่อทำการศึกษาความจำเพาะเจาะจงของ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่มีต่อไอออนชนิดต่าง ๆ ได้แก่ Cd²⁺, Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Fe³⁺, Mn²⁺, Ni²⁺, Pb²⁺ และ Zn²⁺ พบว่า 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs มีความจำเพาะต่อ Fe³⁺ มากกว่า ไอออนชนิดอื่น ๆ โดยมีการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสีเหลืองเข้มเป็นสีน้ำตาลเข้ม เมื่อนำ อนุภาคนาโนเงินดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นซ็นเซอร์สำหรับการวิเคราะห์ Fe³⁺ โดยตรวจวัดค่าการ ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร พบว่าให้กราฟมาตรฐานที่เป็นเส้นตรงในช่วงความ เข้มข้นของ Fe³⁺ ตั้งแต่ 3.0-100.0 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เชิงเส้นเท่ากับ 0.9997 มีค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัด (3SD) 0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าขีดจำกัดต่ำสุด ของการวิเคราะห์ปริมาณ (10SD) 3.04 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้ยังมีค่าความเที่ยงทั้งแบบ ภายในวันเดียวกัน และแบบระหว่างวันสูง (%RSD < 2.0; n=3) วิธีที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นผลสำเร็จและให้ผลการ วิเคราะห์ที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี

คำสำคัญ : อนุภานาโนเงินที่ดัดแปลง, การวิเคราะห์เหล็ก (III)

Title	SYNTHESIS OF MODIFIED SILVER NANOPARTICLES FOR
	DETERMINATION OF IRON(III)
Author	DHANAPAT KERDKOK
Degree	MASTER OF SCIENCE
Academic Year	2019
Thesis Advisor	Assistant Professor Piyada Jittangprasert
Co Advisor	Assistant Professor Pan Tongraung

In this study, the simple synthesis of high-stability silver nanoparticles using co-stabilizing agents (4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs) were developed for the determination of Fe³⁺. The selectivity of 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs with various cations including Cd²⁺, Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Fe²⁺, Fe³⁺, Mn²⁺, Ni²⁺, Pb²⁺ and Zn²⁺ were carried out. The results showed a high selectivity of 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs for Fe³⁺ over other cations. The color of the solution obviously changed from a dark yellow to a dark brown solution. The 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs was then applied as a sensor of Fe³⁺ by monitoring the absorbance at a wavelength 360 nm. The linear calibration curve was obtained over the Fe³⁺ concentration range of 3.0-100.0 mg/L with high correlation coefficient (r² = 0.9997). The limit of detection (3SD) was 0.13 mg/L and the limit of quantitation (10SD) was 3.04 mg/L. In addition, the developed method using 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs as a sensor had high intra-day and inter-day precisions (%RSD < 2.0; n=3). This developed method was successfully applied for the quantitative analysis of Fe³⁺ in wastewater from the factory. The results were in good agreement with those obtained from the atomic absorption spectroscopic technique.

Keyword : Modified silver nanoparticles, Determination of Iron (III)

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ ด้วยความช่วยเหลือจากผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผศ.ดร.แพน ทองเรือง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ท่านทั้งสองเมตตาคอยให้ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดการวิจัยจนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ เอื้อเฟื้อสถานที่ในการทำปริญญานิพนธ์และคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านธุรกรรมต่าง ๆ ตลอดการวิจัย นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่เป็นกำลังใจคอยช่วยเหลือในยาม ลำบากเสมอมา

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา ครอบครัว และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนเปิดโอกาส ให้ได้รับการศึกษา และเป็นกำลังใจในการศึกษาครั้งนี้ สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดาและบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบอรมสั่งสอน ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ เมตตาแก่ผู้วิจัย ตลอดมา และเป็นกำลังใจที่สำคัญที่ทำให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ธนภัทร เกิดก๊ก

สารบัญ

หน้า
บทคัดย่อภาษาไทยง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษจ
กิตติกรรมประกาศฉ
สารบัญข
สารบัญตารางณ
สารบัญรูปภาพญ
บทที่ 1 บทนำ1
ภูมิหลัง1
ความมุ่งหมายของงานวิจัย5
ความสำคัญของงานวิจัย5
ขอบเขตของงานวิจัย5
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง7
อนุภาคนาโน7
ความสำคัญของเหล็ก11
งานที่วิจัยที่เกี่ยวข้อง12
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปริมาณ Fe ³⁺ โดยใช้อนุภาคนาโน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปริมาณ Fe ³⁺ โดยใช้อนุภาคนาโนเงิน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเงินในการวิเคราะห์ไอออนชนิดต่าง ๆ20
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย24
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย24

สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย25
วิธีดำเนินการทดลอง25
บทที่ 4 ผลการทดลอง
การสังเคราะห์สาร (4,4'-[1,2-Ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[1,3-benzenediol]) (Schiff base-benzene-2,4-diol, L) สำหรับใช้เป็นตัวดัดแปลงอนุภาคนาโนเงิน31
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงด้วยลิแกนด์ L, 4-aminothiophenol (4-ATP),
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), sodium citrate (CT), ແລະ tannic acid (TA)
ได้เป็น 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs33
การศึกษาความคงตัวของอนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs
การศึกษาการเลือกจับอย่างจำเพาะเจาะจงของอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้น กับไอออนบวก
ชนิดต่าง ๆ
การศึกษาการรบกวนของไอออนบวกชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการจับกันระหว่าง Fe ³⁺ กับ 4-ATP-CT- EDTA-L-TA-AgNPs40
การศึกษาการจับกันระหว่าง 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs กับ Fe ³⁺ โดยการไทเทรต ด้วย เทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี41
การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้นเป็นเซ็นเซอร์สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณ Fe ³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ48
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน

สารบัญตาราง

	หน้า
ตาราง 1 อัตราส่วนปริมาณของไอออนรบกวนที่มีต่อการวิเคราะห์ปริมาณ Fe ³⁺	40
ตาราง 2 ปริมาณของ Fe ³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีที่พัฒนาขึ้น	
(4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs) และวิธีอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี (AAS)	47



สารบัญรูปภาพ

X	เน้า
ภาพประกอบ 1 โครงสร้างของ (ก) Schiff base-benzene2,4-diol (L), (ข) 4-aminothiophenol	
(4-ATP), (ค) Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), (ง) Sodium citrate (CT) และ (จ)	
Tannic acid (TA)	4
ภาพประกอบ 2 การเกิดปรากฏการณ์ Surface plasmon resonance โดยแสดงการสั่นของ	
อิเล็กตรอนอิสระในแถบเหนี่ยวนำระหว่างรอยต่อของอนุภาค	8
ภาพประกอบ 3 การเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายอนุภาคนาโนทอง (AuNPs) เมื่อขนาดและ	
รูปร่างของอนุภาคนาโนเปลี่ยนไป	9
ภาพประกอบ 4 ลักษณะการเกิดการระงับการวาวแสงของอนุภาคนาโนคาร์บอนเมื่อมี Fe ³⁺ 1:	2
ภาพประกอบ 5 โครงสร้างของกรดแทนนิก (tannic acid)1	3
ภาพประกอบ 6 ความจำเพาะเจาะจงของอนุภาคนาโนทองที่ดัดแปลงพื้นผิวด้วย PTA ที่มีต่อ	
ไอออนชนิดต่าง ๆ13	3
ภาพประกอบ 7(ก) โครงสร้างของ N-acetyl-L-cysteine (ข) การเปลี่ยนแปลงสีของอนุภาคนาโน	
เงินที่ดัดแปลงผิวด้วย N-acetyl-L-cysteine เมื่อเติมสารละลาย Fe ³⁺ 14	4
ภาพประกอบ 8(ก) สเปกตรัมแสดงการรบกวนของ Hg ²⁺ ที่มีผลต่อการตรวจวัดปริมาณของ Fe ³⁺	
(ข) โครงสร้างของ L-cysteine1	5
ภาพประกอบ 9 โครงสร้างของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)1	6
ภาพประกอบ 10 สีและสเปกตรัมของอนุภาคนาโนเงินที่ตอบสนองต่อไอออนต่าง ๆ เมื่อกำหนดให้	r N
(ก) สารละลายอ้างอิง, (ข) Cd ²⁺ , (ค) Mn ²⁺ , (ง) Zn ²⁺ , (จ) Cr ³⁺ , (ฉ) Mg ²⁺ , (ช) Ni ²⁺ , (ซ) Ca ²⁺ , (ฌ))
Pb ²⁺ , (ญ) Cu ²⁺ , (ฏ) Co ²⁺ และ (ฏ) Fe ³⁺	6
ภาพประกอบ 11(ก) สีของสารละลายอนุภาคนาโนเงินที่ทำการดัดแปลงผิวด้วยสารสกัดจาก	
ธรรมชาติ เมื่อเติมไอออนชนิดต่าง ๆ และ (ข) สเปกตรัมแสดงความจำเพาะเจาะจงของอนุภาค	
นาโนเงิน1	7
ภาพประกอบ 12(ก) โครงสร้างของ ascorbic acid และ (ข) โครงสร้างของ Agar1	8

ภาพประกอบ 13 ลักษณะการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินโดยใช้ ascorbic acid และ Agar เป็น
ตัวตรวจวัด Fe ²⁺ , H ₂ O ₂ และน้ำตาลกลูโคสผ่านปฏิกิริยาเฟนตัน
ภาพประกอบ 14(ก) โครงสร้างของ Schiff base-naphthalene-2-ol, L และ (ข) โครงสร้างของ
4-aminothiophenol19
ภาพประกอบ 15(ก) การเลือกจับอย่างจำเพาะเจาะจงของ L-4-aminothiophenol-AgNPs ที่มีต่อ
ไอออนบวกชนิดต่าง ๆ และ (ข) กราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของ Fe ³⁺ กับผลต่างค่าการ
ดูดกลื่นแสง20
ภาพประกอบ 16 โครสร้างของ glutathione (GSH)21
ภาพประกอบ 17 การสังเคราะห์และการทำงานของ GSH-AgNPs เมื่อเติม Ni²⁺ และ
ethylenediamine
ภาพประกอบ 18(ก) โครงสร้างของ N-(2-hydroxybenzyl)-valine (VP) และ 18(ข) โครงสร้างของ
N-(2-hydroxybenzyl)-isoleucine (ILP)22
ภาพประกอบ 19 สีของสารละลายอนุภาคนาโนเงินที่ทำการสังเคราะห์ขึ้นโดยการใช้ตัวดัดแปลง
ชนิดต่าง ๆ เมื่อนำไปทดสอบความจำเพาะเจาะจงต่อไอออนต่าง ๆ
ภาพประกอบ 20 การสังเคราะห์ Schiff base-benzene-2,4-diol (L)
ภาพประกอบ 21 สเปกตรัม ¹ H-NMR ของลิแกนด์ L โดยมี DMSO-d ₆ เป็นตัวทำละลาย
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียล
ภาพประกอบ 22 สเปกตรัม ¹³ C-NMR ของลิแกนด์ L โดยมี DMSO-d _e เป็นตัวทำละลาย
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียล
ภาพประกอบ 23(ก) สีของสารละลายอนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs (ข)
สเปกตรัมการดูดกลื่นแสงของ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs (ค) ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านของ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs (ง) การกระจายตัวของ 4-ATP-CT-
EDTA-L-TA-AgNPs
ภาพประกอบ 24 สเปกตรัมการดูดกลื่นแสงของอนุภาคนาโนเงินที่มี (ก) อัตราส่วนของ TA ในช่วง
0.5-2 เท่าโดยโมล (ข) อัตราส่วนของ EDTA ในช่วง 0.5-2 เท่าโดยโมล

ภาพประกอบ 25 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่ เก็บภายในสภาวะปกติเป็นระยะเวลา 30 วัน37
ภาพประกอบ 26 สีของสาร 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ก่อนและหลังเติมไอออนบวกชนิด ต่าง (Cd ²⁺ , Co ²⁺ , Cr ³⁺ , Cu ²⁺ , Fe ²⁺ , Fe ³⁺ , Mn ²⁺ , Ni ²⁺ , Pb ²⁺ และ Zn ²⁺) ที่ความเข้มข้น 1.0x10 ⁻³ โมลต่อลิตร
ภาพประกอบ 27 สเปกตรัมการดูดกลื่นแสงของสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs เมื่อ เติมสารละลายไอออนบวกชนิดต่าง ๆ (Cd ²⁺ , Co ²⁺ , Cr ³⁺ , Cu ²⁺ , Fe ²⁺ , Fe ³⁺ , Mn ²⁺ , Ni ²⁺ , Pb ²⁺ และ Zn ²⁺) ที่ความเข้มข้น 1.0x10 ⁻³ โมลต่อลิตร
ภาพประกอบ 28 สเปกตรัมของ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs เมื่อเติมสารละลาย Fe ³⁺ ความ เข้มข้น 1.0x10 ⁻³ โมลต่อลิตรในช่วงปริมาตร 0.0-500.0 ไมโครลิตร
ภาพประกอบ 29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตรกับความเข้มข้นของ Fe ³⁺ ที่เติมลงไป42
ภาพประกอบ 30(ก) ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านของ 4-ATP-CT-EDTA- L-TA-AgNPs ก่อนการเติม Fe ³⁺ และ (ข) ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ของ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs หลังการเติม Fe ³⁺
ภาพประกอบ 31 แสดงการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินปรับปรุงพื้นผิวด้วยอนุภาคนาโนแม่เหล็ก และ TA
ภาพประกอบ 32 กลไกการเกิดที่เป็นไปได้หลังจากการเติมสารละลาย Fe ³⁺ ลงในสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs
ภาพประกอบ 33 กราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของ Fe ³⁺ และค่าผลต่างของค่าการดูดกลื่น แสงของสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

บทที่ 1 บทนำ

ภูมิหลัง

เหล็ก (Iron ; Fe) เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่พบได้มากและมีบทบาทความสำคัญต่อระบบ นิเวศ สิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในร่างกายมนุษย์ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเมตาบอลิซึมระดับเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์สารพันธุกรรม การขนส่งออกซิเจนใน กระแสเลือด รวมถึงการสร้างสารสื่อประสาทและฮอร์โมนบางชนิด (Basiri, Mehdinia, & Jabbari, 2018) อย่างไรก็ตาม หากร่างกายมีการสะสมธาตุเหล็กมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดการสะสมของ ธาตุเหล็กตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตับ และหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้เช่น โรคตับ โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน เป็นต้น (Wang, Meng, & Zhu, 2011) นอกจากผลกระทบต่อ ร่างกายแล้ว ปริมาณของธาตุเหล็กในสิ่งแวดล้อมนั้นก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากธาตุเหล็กที่ พบในธรรมชาตินั้นมักพบในรูปของ Fe(OH)₃ มากที่สุด (Hem & Cropper, 1962) ซึ่งมีคุณสมบัติ ในการตกตะกอนได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณสมบัติในการดูดซับโลหะอื่นได้ ดังนั้นปริมาณ Fe³⁺ ใน ้สิ่งแวดล้อมจึงสามารถเป็นตัวควบคุมการถ่ายโอนความเป็นพิษของโลหะอื่นที่มีอยู่ในระบบนิเวศ ได้ (Masawat, 2011) อีกทั้งปริมาณของ Fe³⁺ ที่อยู่ในระบบนิเวศนั้น ยังทำให้ iron-oxidizing bacteria สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้เกิดกลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์ในแหล่ง ้น้ำดื่มได้อีกด้วย (Promsorn, 2014) โดยจากมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสำหรับน้ำทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ออกโดยองค์กร Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) ได้ ระบุค่ามาตรฐานความเข้มข้นของเหล็กในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมไว้ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อ ลิตร (Standards, 1999)

จากความสำคัญของธาตุเหล็กที่มีต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ ปัจจุบันได้มีนักวิจัยทำการพัฒนาและคิดค้นเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ตรวจวัดปริมาณของเหล็กไอออนใน ตัวอย่างอาหารและน้ำดื่ม (Bag, Turker, & Lale, 2000; Blatny, Kvasnlcka, & Kenndler, 1992; Mao, He, & Liu, 2010; Mohamed & Gledhill, 2015; Sobkowiak, Gabrielsson, Inganäs, & Milczarek, 2014) เช่น เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี (Atomic Absorption Spectroscopy ; AAS) เทคนิคแมสสเปกโทรเมตรี (Mass Spectrometry ; MS) เทคนิคฟลูออเรส เซนซ์สเปกโทรโฟโตเมตรี (Fluorescence Spectrophotometry) เทคนิคแคปปิลลารีอิเล็กโทรโฟรี ชิส (Capillary electrophoresis ; CE) และเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า ถึงแม้ว่าเทคนิคดังกล่าวข้างต้น นั้น จะเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและความไวสูง มีความเที่ยงและความแม่นที่ดี อย่างไรก็ตาม เทคนิคส่วนใหญ่เหล่านี้ใช้หลักการติดตามการเปลี่ยนแปลงสัญญาณที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่า และต้องอาศัยผู้ทำการวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ มี การเตรียมตัวอย่างที่ยุ่งยาก เครื่องมือวิเคราะห์มีราคาสูง และขนาดใหญ่ ทำให้มีขีดจำกัดในการ พัฒนาเป็นชุดทดสอบหรือชุดเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อนำไปใช้ได้จริงในภาคสนาม

้ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ของเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ Fe³⁺ ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ใน ี่ปัจจุบันมีการสังเคราะห์และพัฒนาอนุภาคนาโนของโลหะต่าง ๆ (Metallic nanoparticles) เพื่อใช้ เป็นเซ็นเซอร์สำหรับการวิเคราะห์ไอออนของโลหะชนิดต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากอนุภาคนาโนของโลหะต่าง ๆ นั้น มีคุณสมบัติทางแสงในช่วงความยาว คลื่นที่ตามองเห็น จากปรากฏการณ์ Surface plasmon resonance ทำให้อนุภาคนาโนมีสี แตกต่างกันเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของอนุภาค ชนิดของโลหะที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการ ้สังเคราะห์ และรูปร่างของอนุภาคนาโน (Kajikawa, 2018) อีกทั้งยังสามารถนำอนุภาคนาโนมา ดัดแปลงบริเวณพื้นผิวด้วยสารชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความจำเพาะเจาะจงในการเลือกจับกับไอออน ที่สนใจวิเคราะห์ และยังช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับอนุภาคนาโนที่สังเคราะห์ได้ จึงทำให้เป็นเทคนิค ที่มีการเลือกจับอย่างจำเพาะเจาะจง ใช้สภาวะที่ไม่รุนแรงในการสังเคราะห์ สามารถเกิดปฏิกิริยา ได้ที่อุณหภูมิห้อง และเป็นวิธีที่ตรวจวัดได้ง่าย โดยอนุภาคนาโนที่สนใจในงานวิจัยนี้คือ อนุภาค นาโนเงิน (Silver nanoparticles ; AgNPs) ซึ่งสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์มีราคาไม่สูง (Vinod Kumar & Anthony, 2014) อีกทั้งยังมีค่าสัมประสิทธิการดูดกลื่นแสง (Molar extinction coefficient ; **ε**) สูงกว่าอนุภาคนาโนทอง (AuNPs) ถึง 100 เท่า เมื่อนำมาพัฒนาเป็นเซ็นเซอร์ใน การตรวจวัดโดยใช้สมบัติทางแสง จะให้ความไวในการตรวจวัดที่ดีกว่า (Wei, Chen, Yue, & Hu, 2018)

จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินนั้น มักนิยม ดัดแปลงพื้นผิวโดยอาจจะมีการใช้สารเพิ่มความคงตัวมากกว่า 1 ชนิด ที่เรียกว่าการสังเคราะห์ แบบ Co-stabilizing agents ซึ่งช่วยทำให้อนุภาค AgNPs ที่สังเคราะห์ได้มีความจำเพาะเจาะจง ต่อไอออนที่จะทำการตรวจวัดมากยิ่งขึ้น เช่นในปี ค.ศ.2012 Zhou และคณะ (Zhou, Zhao, Li, & He, 2012) ได้ทำการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงพื้นผิวด้วย 4-mercaptobenzoic acid (4-MBA) และ melamine (MA) ผลการทดลองพบว่า หากใช้สารเพิ่มความคงตัวเพียงชนิดเดียวทำ ให้อนุภาคนาโนที่สังเคราะห์ได้ยังไม่มีความจำเพาะเจาะจงต่อไอออนบวกของโลหะหนัก แต่เมื่อ สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินแบบใช้ Co-stabilizing agents จะทำให้อนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ ขึ้นมามีความจำเพาะเจาะจงต่อ Mn²⁺ เท่านั้น และในปี ค.ศ.2018 ได้มีการศึกษาและสังเคราะห์ อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงพื้นผิวโดยใช้ลิแกนด์ Schiff base-naphthalene-2-ol (L) และ 4-aminothiophenol โดยเปรียบเทียบระหว่างการใช้สารเพิ่มความคงตัวแบบ 1 ชนิดและแบบ Co-stabilizing agents ในการตรวจวัด Fe³⁺ ผลการทดลองพบว่าอนุภาค L-4-aminothiophenol-AgNPs ซึ่งเป็นแบบ Co-stabilizing agents มีความจำเพาะเจาะจงกับการตรวจวัด Fe³⁺ เพียง ชนิดเดียวในขณะที่อนุภาค L-AgNPs และ 4-aminothiophenol-AgNPs เกิดการรบกวนจาก ไอออนของโลหะหลายชนิด เมื่อนำอนุภาค L-4-aminothiophenol-AgNPs มาประยุกต์ใช้เป็น เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดปริมาณ Fe³⁺ พบว่าสารละลายเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีเหลืองอ่อนอย่าง ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยดังกล่าวยังคงมีข้อเสียคือวิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน L-4-aminothiophenol-AgNPs นั้นยังมีวิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยาก และอนุภาคนาโนที่สังเคราะห์ได้ ยังคงมีความไม่เสถียร (Samerjai, 2018)

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่มีการดัดแปลงพื้นผิวแบบ Co-stabilizing agents โดยสารเพิ่มความคงตัวที่สนใจนำมาใช้ร่วมกันมีทั้งหมด 5 ชนิดได้แก่ Schiff base-benzene-2,4-diol (L), 4-aminothiophenol (4-ATP), Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), Sodium citrate (CT) และ Tannic acid (TA) (โครงสร้างดังแสดงในภาพประกอบ 1) เนื่องจากสารกลุ่มดังกล่าวเป็นสารในกลุ่ม Chelating agent ที่มีหมู่พังก์ชันภายในโมเลกุล สามารถเกิดอันตรกิริยาบนผิวอนุภาคนาโนเงินและสามารถจับกับไอออนที่ต้องการตรวจวัด ทำให้ อนุภาคนาโนที่สังเคราะห์ได้มีความเสถียรมากขึ้น และมีความจำเพาะเจาะจงในการใช้เป็น เซ็นเซอร์สำหรับการตรวจวัดมากขึ้น (Fu & Chen, 2019; Kailasa, Chandel, Mehta, & Park, 2018; Vinod Kumar & Anthony, 2014) โดยคาดหวังว่าอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้นนอกจาก จะมีความเสถียรแล้วยังสามารถสังเคราะห์ได้ง่าย นำมาใช้เป็นเซ็นเซอร์ชนิดใหม่สำหรับตรวจวัด ปริมาณของ Fe³⁺ ที่มีประสิทธิภาพและความว่องไวสูง สามารถตรวจวัดที่ระดับความเข้มข้นต่ำได้ และสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตาเปล่า โดยผ่านกลไกที่เกิดจากอันตรกิริยาระหว่าง สารเพิ่มความคงตัวชนิดต่าง ๆ บนพื้นผิวของอนุภาคนาโนเงินกับ Fe³⁺ ทำให้สของสารละลาย ของอนุภาคนาโนเงินเปลี่ยนไป



ภาพประกอบ 1 โครงสร้างของ (ก) Schiff base-benzene2,4-diol (L), (ข) 4-aminothiophenol (4-ATP), (ค) Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), (ง) Sodium citrate (CT) และ (จ) Tannic acid (TA)

ความมุ่งหมายของงานวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้

1. เพื่อสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงด้วยลิแกนด์ L, 4-aminothiophenol (4-ATP), Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), Sodium citrate (CT), และ Tannic acid (TA) ได้เป็น 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

2. เพื่อศึกษาการเลือกจับอย่างจำเพาะเจาะจงระหว่าง Fe³⁺กับอนุภาคนาโนเงินที่ สังเคราะห์ได้

เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ได้สำหรับการตรวจวัด
 ปริมาณ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ความสำคัญของงานวิจัย

1. ได้วิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงแบบ co-stabilized ด้วยวิธีการที่ ง่าย รวดเร็วและได้อนุภาคนาโนเงินที่มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

 2. ได้วิธีการตรวจวัดโดยใช้อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงพื้นผิวที่สังเคราะห์ขึ้นเป็น เซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับตรวจวัดปริมาณของ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสีย

ขอบเขตของงานวิจัย

1. สังเคราะห์สาร (4,4'-[1,2-Ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[1,3benzenediol]) (Schiff base-benzene-2,4-diol, L) สำหรับใช้เป็นตัวดัดแปลงอนุภาคนาโนเงิน

2. สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงด้วยลิแกนด์ L, 4-aminothiophenol (4-ATP), Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), Sodium citrate (CT), และ Tannic acid (TA)

3. ศึกษาความคงตัวของอนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

 4. ศึกษาการเลือกจับอย่างจำเพาะเจาะจงกับไอออนบวกชนิดต่าง ๆ ของอนุภาค นาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้น

5. ศึกษาการรบกวนของไอออนบวกชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจับกันระหว่าง Fe³⁺ กับ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs 6. ศึกษาการประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงพื้นผิวเป็นเซ็นเซอร์ทางเคมี สำหรับตรวจวัดปริมาณของ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสีย

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

 สังเคราะห์สาร (4,4'-[1,2-Ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[1,3benzenediol]) (Schiff base-benzene-2,4-diol, L) สำหรับใช้เป็นตัวดัดแปลงอนุภาคนาโนของ เงินโดยใช้ปฏิกิริยาระหว่าง 2,4-Dihydroxybenzaldehyde กับ Ethylenediamine

2. สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงด้วยลิแกนด์ L, 4-aminothiophenol (4-ATP), ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), sodium citrate (CT), และ tannic acid (TA) ได้เป็น 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

3. ศึกษาความคงตัวของอนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

4. ศึกษาการเลือกจับอย่างจำเพาะเจาะจงของอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้นกับ ไอออนบวกชนิดต่าง ๆ ได้แก่ Cd²⁺, Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Fe²⁺, Fe³⁺, Mn²⁺, Ni²⁺, Pb²⁺ และ Zn²⁺ โดย ใช้เทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี

5. ศึกษาการรบกวนของไอออนบวกชนิดต่าง ๆ (Cd²⁺, Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Fe²⁺, Mn²⁺, Ni²⁺, Pb²⁺ และ Zn²⁺) ที่มีผลต่อการจับกันของ Fe³⁺ กับ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs โดยใช้เทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี

 6. ศึกษาการจับกันระหว่าง 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs กับ Fe³⁺ โดยการ ไทเทรตด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณที่เปลี่ยนแปลง กับความเข้มข้นของ Fe³⁺ ที่เพิ่มขึ้น

7. ศึกษาการประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้นเป็นเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับ ตรวจวัดปริมาณของ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นำเสนอตาม หัวข้อต่อไปนี้

- 1. อนุภาคนาโน
- 2. การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน
- 3. เหล็ก
- 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อนุภาคนาโน

อนุภาคนาโน คือ อนุภาคของอะตอมหรือโมเลกุลที่มีขนาดในหนึ่งมิติอยู่ในช่วง 1-100 นาโนเมตร อาจเทียบเท่าขนาดของ DNA ในร่างกายมนุษย์ ซึ่งมีความสำคัญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็นด้านเภสัชศาสตร์ ด้านโภชนศาสตร์ รวมไปถึงฟิสิกส์อะตอม และอื่น ๆ (Shanmugam & Heera, 2015) เนื่องจากอนุภาคนาโนนั้นมีขนาดที่เล็กมาก ทำให้มีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อ ปริมาณสูง (High surface-to-volume ratio) ทำให้มีการสังเคราะห์ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงพื้นที่ผิว ของอนุภาคได้ง่าย และมีคุณสมบัติทางแสงที่สำคัญเรียกว่า เซอร์เฟซพลาสมอนเรโซแนนท์ (Surface plasmon resonances, SPR) กล่าวคือ เป็นปรากฏการณ์เชิงแสงที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีแสง จากภายนอกส่องผ่านมาที่วัตถุที่มีขนาดเล็กมาก ทำให้เกิดอันตรกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับ อิเล็กตรอนบริเวณผิวหน้าของอนุภาคทำให้อนุภาคเกิดการสั่นโดยรวม (Collective oscillation) หากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความยาวคลื่นเดียวกับความยาวคลื่นที่อิเล็กตรอนสั่น จะทำให้เกิดการ กำทอน (Resonance) ดังภาพประกอบ 2 ส่งผลให้เกิดอันตรกิริยาได้สองประเภทคือ การกระเจิง แสง (Scattering) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อมีแสงจากภายนอกมาตกกระทบบนพื้นผิว แสงจะ สะท้อนออกไปด้วยความยาวคลื่นเท่าเดิมในทุก ๆ ทิศทาง และการดูดกลืนแสง (Absorption) ซึ่ง เกิดจากการที่โฟตอนบางส่วนนั้นถูกดูดกลืนเปลี่ยนเป็นพลังงานการสั่นของอนุภาค ทั้งสอง อันตรกิริยานี้ทำให้อนุภาคนาโนมีสีเกิดขึ้นในช่วงของความยาวคลื่นที่ตามองเห็น ซึ่งลักษณะการ เกิด SPR นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาค รูปร่างของอนุภาค รวมไปถึงองค์ประกอบทางเคมีของ อนุภาคอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น สารละลายอนุภาคนาโนทอง รูปร่างทรงกลม ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 50 นาโนเมตร จะมีความสามารถดูดกลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร ทำให้ สารละลายเป็นสีแดงทับทิม เป็นต้น (Chompoosor, 2013)



ภาพประกอบ 2 การเกิดปรากฏการณ์ Surface plasmon resonance โดยแสดงการสั้นของ อิเล็กตรอนอิสระในแถบเหนี่ยวนำระหว่างรอยต่อของอนุภาค

ที่มา : Chompoosor, A. (2013). Gold Nanostructures: Synthesis and Applications for Cancer Therapy. *KKU Science Journal, 41*, 859-872.

และอีกหนึ่งคุณสมบัติของอนุภาคนาโนที่สำคัญนั้นคือ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (Extinction coefficients) ของอนุภาคนาโนจะมีค่าสูงกว่า เมื่อเทียบกับสารอินทรีย์ทั่วไป จึงทำให้ นิยมนำอนุภาคนาโนมาใช้ในงานการตรวจวัดทางแสงที่มีประสิทธิภาพ (Wei et al., 2018)

อนุภาคนาโนโลหะเป็นอนุภาคนาโนที่สังเคราะห์ขึ้นมาจากสารตั้งต้นที่เป็นโลหะ ซึ่งนอกจากจะมีคุณสมบัติทางแสงดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วการใช้อนุภาคที่เป็นโลหะในขนาด ระดับนาโน เช่น ทองแดง ทอง หรือเงินนั้น ยังมีข้อดีในแง่ของอนุภาคนาโนเหล่านี้จะมีช่วงในการ ดูดกลืนแสงช่วงกว้างซึ่งอยู่ในย่านความยาวคลื่นที่ตามองเห็น (Visible zone) ทำให้ง่ายต่อการ ติดตามสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการสังเคราะห์นั้นสามารถทำได้ไม่ยาก สามารถ สังเคราะห์ให้ได้ขนาดและรูปร่างของอนุภาคที่หลากหลาย ทำให้สีของสารละลายของอนุภาคนาโน นั้นเปลี่ยนไปได้หลากหลายเช่นกัน ดังแสดงในภาพประกอบ 3 (Khan, Saeed, & Khan, 2019)



ภาพประกอบ 3 การเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายอนุภาคนาโนทอง (AuNPs) เมื่อขนาดและ รูปร่างของอนุภาคนาโนเปลี่ยนไป

ที่มา: Khan, I., Saeed, K., & Khan, I. (2019). Nanoparticles: Properties, applications and toxicities. *Arabian Journal of Chemistry*, *12*(7), 908-931.

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอนุภาคนาโนเงิน ซึ่งเป็นการนำนาโน เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์เงินหรือซิลเวอร์ (Silver) ให้มีขนาดเล็กไม่เกิน 100 นาโนเมตร เนื่องจากอนุภาคมีขนาดเล็กมากทำให้มีปริมาณพื้นที่ผิวสูง จึงนำมาปรับเปลี่ยนพื้นผิว ด้วยลิแกนด์ (Ligand) ชนิดต่าง ๆ ได้ง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับสารเป้าหมายได้อย่าง จำเพาะเจาะจงมากขึ้น นอกจากนี้การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินสามารถทำได้ง่าย ใช้สารเคมี ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับการสังเคราะห์อนุภาคนาโนทอง อีกทั้งอนุภาคนาโนเงินยังมีค่า สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงที่สูงกว่าอนุภาคนาโนทองถึง 100 เท่าอีกด้วย (Wei et al., 2018)

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน

ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินนั้น ส่วนใหญ่แล้วมักนิยมใช้สารตั้งต้นเป็นสารประกอบ ของเงิน เช่น ซิลเวอร์เปอร์คลอเลต (Silver perchlorate ; AgClO₄) หรือซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate ; AgNO₃) เป็นต้น ซึ่งวิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินนั้นมีด้วยกัน 3 วิธีคือ วิธีทางกายภาพ (Physical method) เป็นการสังเคราะห์ที่อาศัยพลังงานจาก ภายนอกเข้ามาเพื่อช่วยให้ Ag⁺ ในสารละลายกลายเป็นอนุภาคนาโนเงิน เช่นการใช้วิธี evaporation-condensation, การใช้เทคนิคการสังเคราะห์แบบ Tube furnace syntheses และ การใช้เลเซอร์ ซึ่งวิธีการสังเคราะห์เหล่านี้เป็นวิธีที่สามารถควบคุมลักษณะการเกิดอนุภาคนาโน เงินได้โดยการควบคุมพลังงานที่ใส่เข้าไป ถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีที่ไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมี แต่ยังคงมี ข้อเสียคือวิธีการสังเคราะห์ค่อนข้างซับซ้อน ต้องอาศัยเครื่องมือที่มีราคาแพง และจำเป็นต้องใช้ พลังงานสูงในการสังเคราะห์

วิธีทางเคมี (Chemical method) เป็นการสังเคราะห์โดยอาศัยปฏิกิริยารีดักชันซึ่ง จัดว่าเป็นวิธีการสังเคราะห์พื้นฐาน เป็นกระบวนการแบบขั้นตอนเดียว โดยใช้สารอินทรีย์หรือ สารอนินทรีย์ทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ เช่น Sodium citrate, Sodium borohydride (NaBH₄), N,N-dimethylformamide (DMF), Hydrazine และ Ascorbic acid เป็นต้น เพื่อทำการรีดิวซ์ Ag⁺ เปลี่ยนเป็นอะตอมของเงิน (Ag⁰) โดยอาศัยพลังงานภายนอกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเช่น พลังงาน ความร้อน พลังงานแสง หรือคลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถเติมสารเพิ่มความคงตัว (Stabilizing agent) ลงไปในปฏิกิริยาได้ เพื่อทำให้อนุภาคนาโนเงินที่เกิดขึ้นนั้นมีเสถียรภาพมาก ขึ้น ทำให้วิธีการสังเคราะห์ทางเคมีที่เป็นวิธีที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย สามารถสังเคราะห์ได้ทั้งใน สภาวะสารละลายที่เป็นกรด-เบส หรือกลาง อีกทั้งยังสามารถสังเคราะห์ได้รวดเร็วในสภาวะที่ไม่ รุนแรงและควบคุมได้ง่ายอีกด้วย

วิธีทางชีวภาพ หรือ การสังเคราะห์แบบเคมีสะอาด (Green synthesis, Biobase method) เป็นวิธีการที่เริ่มเป็นที่นิยมในหลายกลุ่มงานวิจัย เนื่องมาจากการสังเคราะห์ด้วย วิธีทางกายภาพนั้นให้ผลผลิตอนุภาคนาโนที่มีปริมาณน้อย ในขณะที่การสังเคราะห์ด้วยวิธีทาง เคมีนั้นจะต้องใช้พลังงานสูงและใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในวิธีการสังเคราะห์แบบ เคมีสะอาด ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ หลากหลายวิธี เช่น การอาศัยเอมไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์ หรือการใช้สารสกัดจากพืชเป็นตัวรีดิวซ์ และเป็นสารเพิ่มความคงตัว เป็นต้น (Beyene, Werkneh, Bezabh, & Ambaye, 2017)

ความสำคัญของเหล็ก

เหล็ก (Iron) มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Fe มวลอะตอมมีค่าเท่ากับ 55.845 ความหนาแน่น ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เท่ากับ 7.86 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีเลขอะตอมเท่ากับ 26 มีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1538 องศาเซลเซียส เป็นโลหะใช้กันมากที่สุดในโลกและได้รับการ ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโลหะที่สำคัญมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ เนื่องจากไอออนของเหล็กมีบทบาท ที่สำคัญในร่างกาย เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของหลักไมโอโกลบิน (Myoglobin) ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) และเอมไซม์ไซโตรโครม (cytochrome enzymes) ตลอดจนทำหน้าที่เป็นโคแฟค เตอร์ ช่วยในการทำงานของเอนไซม์และกระบวนการ เมทาบอริซึม ดังนั้นหากร่างกายมีภาวะขาด อาตุเหล็กจะทำให้มีผลกระทบต่าง ๆ รวมถึงเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น เกิดภาวะโลหิต จาง เกิดอาการอ่อนเพลียง่วงซึม เกิดภาวะขาดออกซิเจน เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากร่างกายได้รับ อาตุเหล็กในระดับปริมาณที่มากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นเดียวกัน กล่าวคือจะทำให้ ตับและไตทำงานผิดปกติ เกิดโรคตับแข็ง ตับอักเสบ โรคไขข้อ เป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น (Nayab & Shkir, 2017)

นอกจากผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะ โดยทั่วไปสามารถพบเหล็กในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ในรูปของสารประกอบ Fe(OH)₃ มากที่สุด (Hem & Cropper, 1962) โดย Fe(OH)₃ ในธรรมชาตินั้นสามารถตกตะกอนในรูปของไฮดรัสเฟอ ริกออกไซค์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับโลหะอื่น ๆ ดังนั้นปริมาณ Fe³⁺ ในแหล่งน้ำ จึงสามารถเป็นตัวควบคุมการถ่ายโอนความเป็นพิษของโลหะหนักอื่นที่มีอยู่ในระบบนิเวศได้ (Masawat, 2011) นอกจากนี้ปริมาณของ Fe³⁺ ที่มากเกินไปยังสามารถทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ ระบบท่อส่งน้ำได้ เนื่องจากทำให้การเจริญเติบโตของ iron-oxidizing bacteria เป็นไปอย่าง รวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุทำให้น้ำดื่มมีรสและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ (Promsorn, 2014) โดยจาก มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสำหรับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ออกโดยองค์กร Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) ได้ระบุค่ามาตรฐานความเข้มข้นของเหล็กใน น้ำพิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมไว้ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (Standards, 1999)

งานที่วิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปริมาณ Fe³⁺ โดยใช้อนุภาคนาโน

ในปี ค.ศ. 2016 Singh และคณะ (Singh & Mishra, 2016) ได้ทำการสังเคราะห์อนุภาค นาโนคาร์บอน (carbon nanoparticles ; CNPs) จากน้ำตาล D-glucose ซึ่งถือว่าเป็นการ สังเคราะห์ด้วยวิธีการที่ง่าย มีราคาถูก และเป็นเคมีสะอาด (Green chemistry) โดยอนุภาคนาโน มีสมบัติในการวาวแสง แต่เมื่อจับกับ Fe³⁺ จะทำให้เกิดการระงับการวาวแสง (Quenching) ดังภาพประกอบ 4 ผลการทดลองพบว่าอนุภาคนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถเลือกจับกับ Fe³⁺ได้อย่างจำเพาะเจาะจง มีค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการวิเคราะห์ปริมาณ (LOQ) และค่าขีดจำกัด ต่ำสุดของการตรวจวัด (LOD) เท่ากับ 18.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 56.0 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลำดับ



ภาพประกอบ 4 ลักษณะการเกิดการระงับการวาวแสงของอนุภาคนาโนคาร์บอนเมื่อมี Fe³⁺

ที่มา: Singh, V., & Mishra, A. K. (2016). Green and cost-effective fluorescent carbon nanoparticles for the selective and sensitive detection of iron (III) ions in aqueous solution: Mechanistic insights and cell line imaging studies. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 227, 467-474.

ในปี ค.ศ. 2018 Fang และคณะ (Fang, Tan, Choi, & Lim, 2018) ได้ทำสังเคราะห์ อนุภาคนาโนทอง ที่ทำการดัดแปลงพื้นผิวอนุภาคโดยใช้กรดแทนนิก (tannic acid) (โครงสร้าง แสดงดังภาพประกอบ 5) ที่ผ่านปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ (polymerization) ได้เป็น poly(tannic acid) (PTA) เพื่อใช้ในการตรวจจับ Fe³⁺ ผลการวิจัยพบว่าอนุภาค AuNPs ที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถจับกับ Fe³⁺ ได้อย่างจำเพาะเจาะจง สามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสีได้ ด้วยตาเปล่า โดยเปลี่ยนจากสารละลายสีชมพู เปลี่ยนเป็นสารละลายสีน้ำเงิน (ภาพประกอบ 6) มีค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัดเท่ากับ 20 ไมโครโมลต่อลิตร



ภาพประกอบ 5 โครงสร้างของกรดแทนนิก (tannic acid)



ภาพประกอบ 6 ความจำเพาะเจาะจงของอนุภาคนาโนทองที่ดัดแปลงพื้นผิวด้วย PTA ที่มีต่อ ไอออนชนิดต่าง ๆ

ที่มา : Fang, Y., Tan, J., Choi, H., & Lim, S. (2018). Highly sensitive naked eye detection of Iron (III) and H_2O_2 using poly-(tannic acid) (PTA) coated Au nanocomposite. Sensors and Actuators B: Chemical, 259, 155-161.

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปริมาณ Fe³⁺ โดยใช้อนุภาคนาโนเงิน

ในปี ค.ศ. 2015 Gao และคณะ (Gao, Lu, He, & Li, 2015) ได้ทำการสังเคราะห์อนุภาค นาโนเงินที่ดัดแปลงพื้นผิวด้วย N-acetyl-L-cysteine (โครงสร้างแสดงดังภาพประกอบ 7(ก)) เพื่อใช้สำหรับการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสีสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณ Fe³⁺ ในสารละลาย ตัวอย่างน้ำ พบว่าเมื่ออนุภาคนาโนเงินจับกับ Fe³⁺ ในสารละลาย ส่งผลให้อนุภาคนาโนเงินที่ สังเคราะห์ขึ้นเกิดการสลายตัวและมีการลดลงของค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 400 นาโน เมตร ทำให้สารละลายเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นใสไม่มีสีดังแสดงในภาพประกอบ 7(ข) ซึ่งการ ตรวจวัดด้วยอนุภาคนาโนชนิดนี้ให้ช่วงความเป็นเส้นตรงอยู่ระหว่าง 0.08-80 ไมโครโมลต่อลิตร และมีค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัดเท่ากับ 80 นาโนโมลต่อลิตร อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ โลหะ Hg²⁺ สามารถรบกวนการตรวจวัด Fe³⁺ โดยจะทำให้เกิดการสลายตัวของอนุภาคนาโน เช่นกันแสดงดังภาพประกอบ 8(ก) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงจำเป็นต้องเติม L-cysteine ก่อนทำการ ตรวจวัด Fe³⁺เพื่อลดการรบกวนของ Hg²⁺โดยโครงสร้างของ L-cysteine แสดงดังภาพประกอบ 8(ข)



ภาพประกอบ 7(ก) โครงสร้างของ N-acetyl-L-cysteine (ข) การเปลี่ยนแปลงสีของอนุภาคนาโน เงินที่ดัดแปลงผิวด้วย N-acetyl-L-cysteine เมื่อเติมสารละลาย Fe³⁺



ภาพประกอบ 8(ก) สเปกตรัมแสดงการรบกวนของ Hg²⁺ ที่มีผลต่อการตรวจวัดปริมาณของ Fe³⁺ (ข) โครงสร้างของ L-cysteine

ที่มา : Gao, X., Lu, Y., He, S., & Li, X. (2015). Colorimetric detection of iron ions (III) based on the highly sensitive plasmonic response of the N-acetyl-L-cysteine-stabilized silver nanoparticles. *Anal Chim Acta*, 879, 118-125.

ในปี ค.ศ. 2017 Roto และคณะ (Roto, Marcelina, Aprilita, & Mudasir, 2017) ได้ทำ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน โดยใช้สารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) (โครงสร้างแสดงดัง ภาพประกอบ 9) เป็นสารเพิ่มความคงตัว สำหรับการตรวจวัดปริมาณ Fe³⁺ พบว่า เมื่อนำอนุภาค นาโนเงินไปใช้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัด Fe³⁺ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย โดยเปลี่ยนจากสารละลายสีเหลืองเป็นสารละลายใสไม่มีสี และตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ ยาวคลื่น 421 นาโนเมตร มีค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัดเท่ากับ 20 ไมโครกรัมต่อลิตร แสดง ดังภาพประกอบ 10



ภาพประกอบ 9 โครงสร้างของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)



ภาพประกอบ 10 สีและสเปกตรัมของอนุภาคนาโนเงินที่ตอบสนองต่อไอออนต่าง ๆ เมื่อกำหนดให้ (ก) สารละลายอ้างอิง, (ข) Cd²⁺, (ค) Mn²⁺, (ง) Zn²⁺, (จ) Cr³⁺, (ฉ) Mg²⁺, (ซ) Ni²⁺, (ซี) Ca²⁺, (ฌ) Pb²⁺, (ญ) Cu²⁺, (ภู) Co²⁺ และ (ภู) Fe³⁺

ที่มา : Roto, R., Marcelina, M., Aprilita, N. H., & Mudasir, M. (2017). Investigation on the Effect of Addition of Fe³⁺ Ion into the Colloidal AgNPs in PVA Solution and Understanding Its Reaction Mechanism. *Indonesian Journal of Chemistry*, *17*(3), 439-445. ในปี ค.ศ. 2018 Azimpanah และคณะ (Azimpanah, Solati, & Hashemi, 2018) ได้ทำ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน โดยใช้สารสกัดจากใบของพืช *Cordia myxa* เป็นสารเพิ่มความคง ตัวและทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ด้วย เมื่อนำไปทดสอบหาความจำเพาะเจาะจงกับไอออนบวกชนิด ต่าง ๆ พบว่าอนุภาค AgNPs ที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถตรวจวัดได้ทั้ง Fe³⁺ และ Hg²⁺ โดยมีการ เปลี่ยนแปลงสีของสารละลายจากสารละลายสีเหลือง เป็นสารละลายใสไม่มีสี ดังภาพประกอบ 11 จึงสามารถนำไปตรวจวัดปริมาณของทั้ง Fe³⁺ และ Hg²⁺ ได้โดยมีค่าขีดจำกัดต่ำสุดที่ตรวจวัด ได้ เท่ากับ 0.084 และ 0.037 นาโนโมลต่อลิตรตามลำดับ



ภาพประกอบ 11(ก) สีของสารละลายอนุภาคนาโนเงินที่ทำการดัดแปลงผิวด้วยสารสกัดจาก ธรรมชาติเมื่อเติมไอออนชนิดต่าง ๆ และ (ข) สเปกตรัมแสดงความจำเพาะเจาะจงของอนุภาค นาโนเงิน

ที่มา : Azimpanah, R., Solati, Z., & Hashemi, M. (2018). Green synthesis of silver nanoparticles and their applications as colorimetric probe for determination of Fe³⁺ and Hg²⁺ ions. *IET Nanobiotechnol, 12*(5), 673-677.

ในปี ค.ศ. 2018 Basiri และคณะ (Basiri et al., 2018) ได้ทำการศึกษาและสังเคราะห์ อนุภาคนาโนเงินด้วยเทคนิคเคมีสะอาด โดยใช้ ascorbic acid เป็นตัวรีดิวซ์ (ภาพประกอบ 12 (ก)) และใช้ผงวุ้น Agar เป็นสารเพิ่มความคงตัว แสดงโครงสร้างดังภาพประกอบ 12(ข) พบว่า อนุภาคที่สังเคราะห์นั้น มีขนาดอนุภาคประมาณ 20.7 นาโนเมตร และสารละลายมีสีเหลืองอ่อน อนุภาคนาโนที่สังเคราะห์ได้ในงานวิจัยนี้สามารถนำไปตรวจวัด Fe²⁺, H₂O₂ และน้ำตาลกลูโคสได้ โดยผ่านการเกิดปฏิกิริยาเฟนตัน (Fenton reaction) ดังแสดงในภาพประกอบ 13



ภาพประกอบ 12(ก) โครงสร้างของ ascorbic acid และ (ข) โครงสร้างของ Agar



ภาพประกอบ 13 ลักษณะการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินโดยใช้ ascorbic acid และ Agar เป็น ตัวตรวจวัด Fe²⁺, H₂O₂ และน้ำตาลกลูโคสผ่านปฏิกิริยาเฟนตัน

ที่ ม า : Basiri, S., Mehdinia, A., & Jabbari, A. (2018). A sensitive triple colorimetric sensor based on plasmonic response quenching of green synthesized silver nanoparticles for determination of Fe^{2+} , hydrogen peroxide, and glucose. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 545*, 138-146.

ในปีเดียวกันกลุ่มงานวิจัยของวชิรวิทย์ เสมอใจและคณะ (Samerjai, 2018) ได้ทำการ สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินแบบ Co-stabilizing agents โดยใช้ 4-aminothiophenol และอนุพันธ์ ของ naphthalene-2-ol แสดงโครงสร้างในภาพประกอบ 14(ก) และ 14(ข) ตามลำดับ ได้อนุภาค นาโนเงิน L-4-aminothiophenol-AgNPs ที่มีขนาดของอนุภาคประมาณ 15.07 นาโนเมตร ได้สารละลายอนุภาคนาโนเงินที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาล มีค่าความยาวคลื่นสูงสุดอยู่ที่ 430 นาโน เมตร เมื่อนำไปทดสอบความจำเพาะเจาะจงพบว่า มีความจำเพาะเจาะจงต่อ Fe³⁺ เพียงชนิด เดียวเท่านั้น และสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายได้อย่างชัดเจนจากสีน้ำตาลเป็นสี เหลืองเข้ม (ภาพประกอบ 15) อีกทั้งยังสามารถนำอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ได้ไปประยุกต์ใช้ หาปริมาณของ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำดื่มได้ โดยมีช่วงความเป็นเส้นตรงอยู่ที่ช่วงความเข้มข้นเท่ากับ 0.5-500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้นที่ดี (R²มากกว่า 0.999) และมีค่า ขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัดเท่ากับ 0.44 มิลลิกรัมต่อลิตร



ภาพประกอบ 14(ก) โครงสร้างของ Schiff base-naphthalene-2-ol, L และ (ข) โครงสร้างของ 4-aminothiophenol



ภาพประกอบ 15(ก) การเลือกจับอย่างจำเพาะเจาะจงของ L-4-aminothiophenol-AgNPs ที่มีต่อ ไอออนบวกชนิดต่าง ๆ และ (ข) กราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของ Fe³⁺ กับผลต่างค่าการ ดูดกลืนแสง

ที่มา: Samerjai, W. (2018). Chemosensor or Iron Detection using 4-Aminothiophenol and Naphthalene-2-ol Derivative Modified Silver Nanoparticles. (Mater's thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเงินในการวิเคราะห์ไอออนซนิด ต่าง ๆ

ในปี ค.ศ. 2009 Li และคณะ (Li, Cui, & Han, 2009) ได้ทำการสังเคราะห์อนุภาคนาโน เงินที่ดัดแปลงพื้นผิวด้วย glutathione (GSH) แสดงโครงสร้างดังภาพประกอบ 16 ได้เป็น GSH-AgNPs จากนั้นนำไปทดสอบความจำเพาะเจาะจงโดยการศึกษาการจับกับไอออนของโลหะ ต่าง ๆ พบว่าอนุภาคนาโนเงิน GSH-AgNPs ที่สังเคราะห์ขึ้นมานั้น สามารถเลือกจับอย่างจำเพาะ เจาะจงกับไอออนของ Ni²⁺ และสารละลายเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้มเข้ม ในงานวิจัยนี้ให้ค่า ขีดจำกัดต่ำสุดของการวิเคราะห์ปริมาณ Ni²⁺ เท่ากับ 0.75 ไมโครโมลต่อลิตร นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อเติม ethylenediamine (en) ลงในสารละลายของ GSH-AgNPs ที่จับกับ Ni²⁺ แล้ว en จะไป แย่งจับกับ Ni²⁺ แทนทำให้สามารถนำ GSH-AgNPs กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ดังแสดงใน ภาพประกอบ 17



ภาพประกอบ 17 การสังเคราะห์และการทำงานของ GSH-AgNPs เมื่อเติม Ni²⁺ และ ethylenediamine

ที่มา: Li, H., Cui, Z., & Han, C. (2009). Glutathione-stabilized silver nanoparticles as colorimetric sensor for Ni²⁺ ion. *Sensors and Actuators B: Chemical,* 143(1), 87-92.

ในปี ค.ศ. 2014 Kumar และ Anthony (Vinod Kumar & Anthony, 2014) ได้ทำการ สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินโดยใช้ N-(2-hydroxybenzyl)-valine (VP) และ N-(2-hydroxybenzyl)-isoleucine (ILP) แสดงโครงสร้างดังภาพประกอบ 18(ก) และ 18(ข) ได้ เป็น VP-AgNPs และ ILP-AgNPs ผลการวิจัยพบว่าอนุภาคนาโนทั้ง 2 ชนิดสามารถเลือกจับกับ Cd²⁺ และ Pb²⁺ ได้โดยสารละลายเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีส้มเข้มและสีส้มอ่อนตามลำดับ แต่ เมื่อทำการสังเคราะห์แบบใช้ co-stabilizing agent พบว่าอนุภาคนาโน ILP-AgNPs-EDTA สามารถจับ Cd²⁺ ได้อย่างจำเพาะเจาะจง แล้วทำให้สารละลายเปลี่ยนสีจากสารละลายสีเหลือง เป็นสีน้ำเงินอย่างชัดเจน ดังภาพประกอบ 19 จึงสามารถนำไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Cd²⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียได้



ภาพประกอบ 18(ก) โครงสร้างของ N-(2-hydroxybenzyl)-valine (VP) และ 18(ข) โครงสร้างของ N-(2-hydroxybenzyl)-isoleucine (ILP)



ภาพประกอบ 19 สีของสารละลายอนุภาคนาโนเงินที่ทำการสังเคราะห์ขึ้นโดยการใช้ตัวดัดแปลง ชนิดต่าง ๆ เมื่อนำไปทดสอบความจำเพาะเจาะจงต่อไอออนต่าง ๆ

ที่มา: Vinod Kumar, V., & Anthony, S. P. (2014). Silver nanoparticles based selective colorimetric sensor for Cd^{2+} , Hg^{2+} and Pb^{2+} ions: Tuning sensitivity and selectivity using co-stabilizing agents. *Sensors and Actuators B: Chemical, 191*, 31-36.

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. สังเคราะห์ สาร (4,4'-[1,2-Ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[1,3benzenediol]) (Schiff base-benzene-2,4-diol, L)

2. สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงด้วยลิแกนด์ L, 4-aminothiophenol (4-ATP), ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), sodium citrate (CT), และ tannic acid (TA)

3. ศึกษาความคงตัวของอนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

4. ศึกษาการเลือกจับอย่างจำเพาะเจาะจงของอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ได้กับ
 ไอออนบวกชนิดต่าง ๆ

5. ศึกษาการรบกวนของไอออนบวกชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการจับกันระหว่าง Fe³⁺ กับ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

6. ศึกษาการจับกันระหว่าง 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs กับ Fe³⁺ โดยการ ไทเทรตด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี

7. การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงเป็นเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับตรวจวัด
 ปริมาณของ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

1. เครื่องยูวี-วิซิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ รุ่น UV-2401PC จากบริษัท Shimadzu

2. เครื่องชั่งอย่างละเอียด 4 ตำแหน่ง รุ่น NewClassic MF จากบริษัท Mettler Toledo

3. เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ รุ่น AVANCE 300 FT จาก บริษัท Bruker โดยใช้ที่ความถี่ 300 MHz สำหรับ ¹H NMR และที่ 75 MHz สำหรับ ¹³C NMR

4. เครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร์ รุ่น Daltonics (micro TOF) จากบริษัท Bruker

5. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านยี่ห้อ FEI รุ่น TECNAI G2 S-Twin

สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย

1. 2,4-ไดไฮดรอกซีเบนซาลดีไฮด์ จากบริษัท Sigma Aldrich

2. 4-อะมิโนไทโอฟินอล จากบริษัท Acros Organics

3. กรดแทนนิก จากบริษัท Sigma Aldrich

4. กรดเอทิลีนไดเอมีนไดเอมีนเตตระแอซิติก จากบริษัท Merck

5. คอปเปอร์ (II) เปอร์คลอเรต จากบริษัท Sigma Aldrich

6. แคดเมียม (II) เปอร์คลอเรต จากบริษัท Sigma Aldrich

7. โคบอลต์ (II) เปอร์คลอเรต จากบริษัท Sigma Aldrich

8. โครเมียม (III) คลอไรด์ จากบริษัท Unilab

9. ซึ่งค์ (II) เปอร์คลอเวต จากบริษัท Sigma Aldrich

10. ซิลเวอร์ไนเตรท จากบริษัท Carlo Erba

11. โซเดียมซิเตรต จากบริษัท Acros Organics

12. โซเดียมโบโรไฮไดรด์ จากบริษัท Sigma Aldrich

13. ไดเมททิลซัลฟอกไซด์ จากบริษัท Fisher

14. นิกเกิล (II) เปอร์คลอเรต จากบริษัท Sigma Aldrich

15. แมงกานีส (II) เปอร์คลอเรต จากบริษัท Sigma Aldrich

16. เลด (II) ในเตรต จากบริษัท Unilab

17. เอทานอล จากบริษัท Carlo Erba

18. เอทิลีนไดเอมีน จากบริษัท Merck

19. ไอร์ออน (II) เปอร์คลอเรต ไฮเดรต จากบริษัท Sigma Aldrich

20. ไอร์ออน (III) คลอไรด์ แอนไฮดรัส จากบริษัท Carlo Erba

วิธีดำเนินการทดลอง

1. การสังเคราะห์สาร (4,4'-[1,2-Ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[1,3benzenediol]) (Schiff base-benzene-2,4-diol, L)

ปฏิกิริยาการสังเคราะห์สาร L แสดงดังภาพประกอบ 20 ขั้นตอนในการสังเคราะห์ดังนี้

1.1 น้ำ 2,4-Dihydroxybenzaldehyde จำนวน 0.4580 กรัมละลายในเอทานอล 5 มิลลิลิตร 1.2 น้ำ Ethylenediamine จำนวน 0.0996 กรัม ละลายในเอทานอลเล็กน้อย นำสารละลายที่ได้ไปหยดลงในสารละลายข้อ 1.1 อย่างช้า ๆ

1.3 ทำการคนสารละลายผสมที่ได้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

 1.4 เมื่อครบกำหนดเวลา นำสารละลายที่ได้มากรองและล้างตะกอนด้วยเอทานอล เย็นจะได้ตะกอนของลิแกนด์ L ที่มีลักษณะเป็นตะกอนสีเหลือง จากนั้นเก็บตะกอนไว้ใน เดซิกเคเตอร์

1.5 น้ำตะกอนสีเหลืองที่สังเคราะห์ได้ไปพิสูจน์โครงสร้างด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมก เนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ และแมสสเปกโทรมิเตอร์



ภาพประกอบ 20 การสังเคราะห์ Schiff base-benzene-2,4-diol (L)

2. การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงด้วยลิแกนด์ L, 4-aminothiophenol (4-ATP), sodium citrate (CT), ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), และ tannic acid (TA) ได้เป็น 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

2.1 เตรียมสารละลาย L และสารละลาย 4-ATP เข้มข้น 5.0x10⁻⁴ โมลต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ในเอทานอล

2.2 เตรียมสารละลาย CT, สารละลาย EDTA, สารละลาย TA เข้มข้น 5.0x10⁻⁴ โมล ต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร

2.3 เตรียมสารละลายโซเดียมโบโรไฮไดรด์เข้มข้น 1.0x10⁻² โมลต่อลิตร ปริมาตร 50 มิลลิลิตร

2.4 เตรียมสารละลายซิลเวอร์ในเตรทเข้มข้น 5.0x10⁻⁴ โมลต่อลิตร ปริมาตร 250 มิลลิลิตร 2.5 น้ำสารละลาย 4-ATP, สารละลาย CT, สารละลาย EDTA, สารละลายลิแกนด์ L และสารละลาย TA ปริมาตรอย่างละ 10 มิลลิลิตร (อัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1:1:1:1) ใส่ในขวด รูปกรวยและตั้งไว้บนเครื่องกวนสารละลายที่อุณหภูมิ 65°C เป็นเวลา 15 นาที

2.6 เติมสารละลายโซเดียมโบโรไฮไดรด์ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในสารละลายข้อ 2.5 และตั้งไว้บนเครื่องกวนสารละลายที่อุณหภูมิ 65 °C เป็นเวลา 20 นาที

2.7 เติมสารละลายซิลเวอร์ไนเตรทปริมาตร 50 มิลลิลิตรลงในสารละลายข้อ 2.6 และตั้งไว้บนเครื่องกวนสารละลายที่อุณหภูมิ 65 °C เป็นเวลา 20 นาที จะเห็นสารละลาย เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

2.8 น้ำสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่สังเคราะห์ได้ไปพิสูจน์ โครงสร้างเบื้องต้นด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง ผ่าน (TEM)

2.9 ทำการสังเคราะห์ซ้ำโดยการปรับอัตราส่วนของสารเพิ่มความคงตัวแต่ละชนิด ได้แก่สารละลาย EDTA และสารละลาย TA ที่อัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 0.5 และ 2 เท่า พร้อมทั้ง พิสูจน์โครงสร้างเบื้องต้น

3. การศึกษาความคงตัวของอนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

3.1 น้ำสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่สังเคราะห์ได้ ไปทำการวัดค่า การดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 – 800 นาโนเมตร

3.2 ทำการวัดค่าการดูดกลื่นแสงอนุภาคนาโนเงินในข้อ 3.1 ซ้ำเป็นระยะเวลา 30 วัน และเปรียบเทียบข้อมูลสเปกตรัมของสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่ระยะ เวลาต่าง ๆ

4. การศึกษาการเลือกจับอย่างจำเพาะเจาะจงของอนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs กับไอออนบวกชนิดต่าง ๆ

4.1 ผสมสารละลายไอออนบวกของโลหะแต่ละชนิด ได้แก่ Cd²⁺, Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Fe²⁺, Fe³⁺, Mn²⁺, Ni²⁺, Pb²⁺ และ Zn²⁺ ความเข้มข้น 1.0x10⁻³ โมลต่อลิตร ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงในสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ปริมาตร 2 มิลลิลิตร

4.2 น้ำสารละลายผสมไปวัดค่าการดูดกลื่นแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 – 800 นาโนเมตร เปรียบเทียบสเปกตรัมและสีของสารละลายของอนุภาคนาโนเงิน เมื่อทดสอบด้วย ไอออนชนิดต่าง ๆ

5. การศึกษาการรบกวนของไอออนบวกชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการจับกันระหว่าง Fe³⁺ กับ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

5.1 ผสมสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ปริมาตร 2 มิลลิลิตรกับ สารละลาย Fe³⁺ ความเข้มข้น 1.0x10⁻² โมลต่อลิตร ปริมาตร 200 ไมโครลิตร

5.2 นำสารละลายผสมไปวัดค่าการดูดกลืนแสง โดยทำการตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร

5.3 เติมสารละลายไอออนบวกชนิดต่าง ๆ แต่ละชนิดได้แก่ Cd²⁺, Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Fe²⁺, Fe³⁺, Mn²⁺, Ni²⁺, Pb²⁺ และ Zn²⁺ ที่ช่วงระดับความเข้มข้น 2.5-250 เท่าของความเข้มข้น ของสารละลาย Fe³⁺ ปริมาตร 200ไมโครลิตรลงในสารละลายข้อ 5.2 จากนั้นนำไปวัดค่าการ ดูดกลืนแสงอีกครั้งที่ความยาวคลื่นเดิม

5.4 เปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสง ก่อนและหลังเติมสารละลายไอออนบวกชนิด ต่าง ๆ เพื่อหาความเข้มข้นสูงสุด ของสารรบกวนแต่ละชนิดที่ยังไม่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ปริมาณ Fe³⁺

6. การศึกษาการจับกันระหว่าง 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs กับ Fe³⁺ โดยการ ไทเทรตด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี

6.1 ทำการไทเทรตสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่สังเคราะห์ได้ ปริมาตร 2 มิลลิลิตรด้วยสารละลาย Fe³⁺ ความเข้มข้น 1.0x10⁻³ โมลต่อลิตร ปริมาตรครั้งละ 50 ไมโครลิตร บันทึกสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 – 800 นาโนเมตร

6.2 ทำการไทเทรตและบันทึกสเปกตรัมในช่วงปริมาตรของการไทเทรตเท่ากับ 0 ถึง 500 ไมโครลิตร

6.3 สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร กับความเข้มข้น Fe³⁺ ที่เติมลงไป

7. การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงเป็นเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัด ปริมาณ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

7.1 เตรียมสารละลายมาตรฐาน Fe³⁺ ช่วงความเข้มข้น 0.0-100.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 7.2 น้ำสารละลายมาตรฐาน Fe³⁺ แต่ละความเข้มข้นปริมาตร 1.50 มิลลิลิตรมาผสม
 กับสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่สังเคราะห์ได้ปริมาตร 1.50 มิลลิลิตร จากนั้น
 น้ำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร

7.3 สร้างกราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของ Fe³⁺ และผลต่างค่าการดูดกลืน แสงที่เปลี่ยนไป

7.4 คำนวณค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัด (Limit of detection) และขีดจำกัด ต่ำสุดของการวิเคราะห์ปริมาณ (Limit of quantitation) โดยใช้ข้อมูลจากกราฟมาตรฐาน (Miller & Miller, 2010)

7.5 เตรียมตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวณ 5 ตัวอย่างตัวอย่างละ 10.0 มิลลิลิตร โดยนำน้ำตัวอย่างมากรองเพื่อกำจัดตะกอนและสารแขวนลอยออกก่อนนำมา วิเคราะห์

7.6 นำน้ำตัวอย่างปริมาตร 1.50 มิลลิลิตร มาผสมกับสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่สังเคราะห์ได้ปริมาตร 1.50 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ ยาวคลื่น 360 นาโนเมตร

7.7 คำนวณปริมาณ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเทียบกับ กราฟมาตรฐาน และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี (AAS)

บทที่ 4 ผลการทดลอง

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินชนิดใหม่สำหรับเป็น เซ็นเซอร์ทางเคมีในการวิเคราะห์ Fe³⁺ เพื่อให้ได้อนุภาคนาโนเงินที่มีประสิทธิภาพในการจับกันกับ Fe³⁺ และมีความเสถียรในการกระจายตัวในน้ำ ทำให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น รวมทั้งสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพอีกด้วย โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้กำหนด ไว้ดังนี้

- สังเคราะห์สาร (4,4'-[1,2-Ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[1,3-benzenediol])
 (Schiff base-benzene-2,4-diol, L) สำหรับใช้เป็นตัวดัดแปลงอนุภาคนาโนเงินโดยใช้ ปฏิกิริยาระหว่าง 2,4-Dihydroxybenzaldehyde กับ Ethylenediamine
- สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงด้วยลิแกนด์ L, 4-aminothiophenol (4-ATP), ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), sodium citrate (CT), และ tannic acid (TA) ได้เป็น 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs
- 3. ศึกษาความคงตัวของอนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs
- ศึกษาการเลือกจับอย่างจำเพาะเจาะจงของอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ ขึ้นกับไอออนบวกชนิดต่าง ๆ
- ศึกษาการรบกวนของไอออนบวกชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการจับกันระหว่าง Fe³⁺ กับ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs
- ศึกษาการจับกันระหว่าง 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs กับ Fe³⁺ โดยการไทเทรต ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี
- การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้นเป็นเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับการตรวจวัด ปริมาณของ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

การสังเคราะห์สาร (4,4'-[1,2-Ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[1,3-benzenediol]) (Schiff base-benzene-2,4-diol, L) สำหรับใช้เป็นตัวดัดแปลงอนุภาคนาโนเงิน

การสังเคราะห์ลิแกนด์ L ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม Schiff base สามารถสังเคราะห์ได้โดย ใช้ปฏิกิริยาการรวมระหว่าง 2,4-Dihydroxybenzadehyde กับ Ethylenediamine ได้ลิแกนด์ L ที่มีลักษณะเป็นตะกอนสีเหลืองนวลและมีร้อยละผลได้สูง (ร้อยละ 85) เมื่อนำมาพิสูจน์โครงสร้าง ด้วยเทคนิค NMR และเทคนิค MS ได้ผลดังนี้ ¹H NMR (DMSO- d_{ρ}), 300 MHz δ (ppm): 3.76 (s, 4H, 2C H_{2}), 6.13 (d, J=2.1 Hz, 2H, ArH), 6.23 (dd, J=8.4, 2.2 Hz,2H, ArH), 7.15 (d, J = 8.5 Hz, 2H, ArH), 8.34 (s, 2H, 2xCH), 13.62-13.67 (Brs, 4H, OH). ¹³C NMR (DMSO- d_{ρ}), 300 MHz δ (ppm): 166.55, 166.28, 165.04,164.96, 162.30, 133.81, 111.61, 107.37, 107.10, 106.95, 103.44, 103.25, 103.01, 58.17, 56.49, 40.78. LRMS-TOF: m/z 301.5 [M+H]⁺ (คำนวณสำหรับ C₁₆H₁₆N₂O₄: 300.309 g/mol) ลักษณะสเปกตรัม ¹H-NMR และ ¹³C-NMR ของลิแกน์ L ที่สังเคราะห์ได้ แสดงดังภาพประกอบ 21 และ 22 ตามลำดับ ซึ่งจากการพิสูจน์โครงสร้างพบว่า โครงสร้างที่ได้จากสเปกตรัมมีความสอดคล้องกับลักษณะ โครงสร้างของโมเลกุล L



ภาพประกอบ 21 สเปกตรัม ¹H-NMR ของลิแกนด์ L โดยมี DMSO-d₆ เป็นตัวทำละลาย ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียล



การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงด้วยลิแกนด์ L, 4-aminothiophenol (4-ATP), ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), sodium citrate (CT), และ tannic acid (TA) ได้เป็น 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

จากผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงพื้นผิวด้วย สารเพิ่มความคงตัวแต่ละชนิดนั้นพบว่า การใช้สารเพิ่มความคงตัวเพียง 1-2 ชนิด ไม่สามารถ สังเคราะห์อนุภาคนาโนที่มีความเสถียรมากเพียงพอต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ (Samerjai, 2018) ที่ใช้สารเพิ่มความคงตัวร่วมกัน 2 ชนิดได้แก่ลิ แกนด์ L และ 4-อะมิโนไทโอฟินอล ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินสำหรับใช้เป็นเซ็นเซอร์ใน การตรวจวัด Fe³⁺ ผลการวิจัยพบว่าอนุภาคนาโนเงินดังกล่าวมีความจำเพาะเจาะจงกับ Fe³⁺ เป็น อย่างดี แต่ยังคงมีข้อเสียคือ อนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ได้มีความเสถียรในการกระจายตัวน้อย และมีความเที่ยงในการสังเคราะห์ซ้ำ (between-batch) ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจ สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่มีการเพิ่มสารเพิ่มความคงตัวชนิดอื่น ๆ ลงไป ได้แก่โซ เดียมซิเตรต, EDTA และกรด TA ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารในกลุ่มคีเลตที่สามารถจับกับไอออนของโลหะได้ดี น่าจะช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับอนุภาคนาโนเงินได้ดีขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

เมื่อทำการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs โดยใช้ปฏิกิริยา ระหว่างสารเพิ่มความคงตัวทั้ง 5 ชนิดได้แก่สารละลาย 4-อะมิโนไทโอฟินอล, สารละลายโซเดียมซิ เตรต, สารละลาย EDTA, ลิแกนด์ L และสารละลายกรด TA กับสารละลายโซเดียมโบโรไฮไดรด์ และสารละลายซิลเวอร์ไนเตรท ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 60 นาที ผลการทดลอง พ บ ว่ า อ นุ ภ า ค น า โน เงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ส า ม า ร ถ สั ง เค ร า ะ ห์ ได้ ง่ า ย มีลักษณะเป็นสารละลายสีเหลืองเข้มแสดงดังภาพประกอบ 23(ก) และเมื่อนำไปพิสูจน์โครงสร้าง เบื้องต้นพบว่า 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs มีค่าความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนแสงสูงสุด (λ_{max}) เท่ากับ 455 นาโนเมตรแสดงดังภาพประกอบ 23(ข) และเมื่อนำไปวิเคราะห์หาขนาดของ อนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ได้ด้วยภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านพบว่า อนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ได้นั้นมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ 45 นาโนเมตร (ภาพประกอบ 23(ค) และ (ง))



ภาพประกอบ 23(ก) สีของสารละลายอนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs (ข) สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs (ค) ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านของ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs (ง) การกระจายตัวของ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ในการศึกษาผลของอัตราส่วนของสารเพิ่มความคงตัวที่มีต่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโน เงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs นั้น ได้ทำการทดลองในช่วงอัตราส่วน 0.5-2 เท่าโดยโมลของ สารเพิ่มความคงตัวจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ สารละลาย TA และสารละลาย EDTA เนื่องจาก โครงสร้างของ TA มีส่วนทำให้อนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ได้มีความเสถียร และโครงสร้างของ EDTA สามารถจับกับไอออนของโลหะได้หลายพันธะ ซึ่งอาจจะมีส่วนทำให้อนุภาคนาโนเงินนั้นมี ความจำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น โดยลักษณะสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของอนุภาคนาโนเงินที่มี การปรับอัตราส่วนของ TA และ EDTA แสดงดังภาพประกอบ 24(ก) และ 24(ข) ตามลำดับ



ภาพประกอบ 24 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของอนุภาคนาโนเงินที่มี (ก) อัตราส่วนของ TA ในช่วง 0.5-2 เท่าโดยโมล (ข) อัตราส่วนของ EDTA ในช่วง 0.5-2 เท่าโดยโมล

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการเพิ่มหรือลดอัตราส่วนของสารเพิ่มความคงตัว ชนิด TA และ EDTA จะทำให้สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินได้ความเข้มข้นน้อยลง สังเกตได้จากค่า การดูดกลืนแสงของอนุภาคนาโนเงินที่ต่ำลง สาเหตุเนื่องมาจากเมื่อปรับอัตราส่วนของสารเพิ่ม ความคงตัว ส่งผลให้การยึดเกาะของสารเพิ่มความคงตัวบนผิวหน้าของอนุภาคนาโนเงินเปลี่ยนไป โดยเมื่อลดอัตราส่วนของ TA และ EDTA ทำให้อนุภาคนาโนเงินที่เกิดขึ้นมีความคงตัวน้อยลง ในขณะที่การเพิ่มอัตราส่วนของสารทั้ง 2 ชนิด ทำให้เกิดการแย่งจับของสารเพิ่มความคงตัวน้อยลง ในขณะที่การเพิ่มอัตราส่วนของสารทั้ง 2 ชนิด ทำให้เกิดการแย่งจับของสารเพิ่มความคงตัวแต่ละ ชนิดบนพื้นผิวของอนุภาค AgNPs สารเพิ่มความคงตัวทั้ง 5 ชนิดจึงไม่สามารถเกาะบนผิวได้อย่าง เหมาะสม นอกจากนี้โมเลกุล TA มีขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อเพิ่มอัตราส่วนโดยโมลของ TA จึงทำให้ ขนาดของอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย สังเกตได้จากค่าความยาวคลื่นที่ λ_{max} มีค่าเพิ่มขึ้น (ภาพประกอบ 24(ก)) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้อนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่อัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1 สำหรับนำไปศึกษาความจำเพาะเจาะจง ต่อไอออนบวกในขั้นตอนต่อไป



การศึกษาความคงตัวของอนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

ในการศึกษาความคงตัวของอนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่ สังเคราะห์ขึ้น โดยทำการวัดค่าการดูดกลืนแสงของอนุภาคนาโนเงินดังกล่าวที่ความยาวคลื่น 300-800 นาโนเมตรเมื่อเก็บในขวดแก้วที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 30 วัน ผลการทดลองแสดง ดังภาพ 25 จะเห็นได้ว่าลักษณะของสเปกตรัมของสารละลายอนุภาคนาโนเงินนั้นไม่มีการ เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา 30 วัน เมื่อพิจารณาที่ λ_{max} พบว่าค่าการดูดกลืนแสงนั้นมีการ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (<15%) ที่ระยะเวลาการเก็บ 30 วันแสดงว่าอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้น มีความเสถียรในการกระจายตัวในสารละลายที่ดี เหมาะต่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ Fe³⁺ ต่อไป



ภาพประกอบ 25 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่ เก็บภายในสภาวะปกติเป็นระยะเวลา 30 วัน

การศึกษาการเลือกจับอย่างจำเพาะเจาะจงของอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้น กับไอออนบวกชนิดต่าง ๆ

เมื่อน้ำ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs มาศึกษาการจับกับไอออนบวกชนิดต่าง ๆ ใด้แก่ Cd²⁺, Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Fe²⁺, Fe³⁺ Mn²⁺, Ni²⁺, Pb²⁺ และ Zn²⁺ พบว่าสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs เมื่อมีการเติม Fe³⁺ ลงไป สารละลายมีการเปลี่ยนแปลงสีอย่างทันทีและ ชัดเจน โดยเปลี่ยนจากสารละลายสีเหลืองเข้มเป็นสีน้ำตาลเข้ม ในขณะที่เมื่อเติม Fe²⁺ จะมี การเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายเป็นสีน้ำตาลเข้มอย่างช้า ๆ และเมื่อเติมไอออนบวกชนิดอื่น ๆ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายแสดงดังภาพประกอบ 26 เมื่อนำสารละลายไป วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ช่วงความยาวคลื่น 300-800 นาโนเมตรพบว่าสเปกตรัมของ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัด เจนเมื่อเติม Fe³⁺ เท่านั้นในขณะที่ เมื่อเติมไอออนบวกชนิดอื่น ๆ รวมทั้ง Fe²⁺ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปกตรัม (ภาพประกอบ 27) แสดงให้เห็นว่าอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์โดยใช้สารเพิ่มความคงตัวแบบร่วมกันจำนวน 5 ชนิด (4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs) นั้น มีความสามารถในการเลือกจับ อย่างจำเพาะเจาะจงต่อ Fe³⁺ และให้การเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายอย่างชัดเจนที่สามารถลังเกตได้ด้วยตาเปล่าอีกด้วย



ภาพประกอบ 26 สีของสาร 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ก่อนและหลังเติมไอออนบวกชนิด ต่าง (Cd²⁺, Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Fe²⁺, Fe³⁺, Mn²⁺, Ni²⁺, Pb²⁺ และ Zn²⁺) ที่ความเข้มข้น 1.0x10⁻³ โมลต่อลิตร



ภาพประกอบ 27 สเปกตรัมการดูดกลื่นแสงของสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs เมื่อ เติมสารละลายไอออนบวกชนิดต่าง ๆ (Cd²⁺, Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Fe²⁺, Fe³⁺, Mn²⁺, Ni²⁺, Pb²⁺ A และ Zn²⁺) ที่ความเข้มข้น 1.0x10⁻³ โมลต่อลิตร

...

การศึกษาการรบกวนของไอออนบวกชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการจับกันระหว่าง Fe³⁺ กับ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

การศึกษาการรบกวนของไอออนชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการวิเคราะห์ปริมาณของ Fe³⁺ เมื่อใช้ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs เป็นเซ็นเซอร์ในการตรวจวัด โดยการเติมไอออนบวกชนิดต่าง ๆ ได้แก่ Cd²⁺, Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Fe²⁺, Mn²⁺, Ni²⁺, Pb²⁺ และ Zn²⁺ ที่อัตราส่วนความเข้มข้นตั้งแต่ 2.5-250 เท่าของความเข้มข้น Fe³⁺ ลงไปแล้วทำการตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร เพื่อ เปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสงก่อนและหลังเติมตัวรบกวน ผลการทดลองแสดงดังตาราง 1 โดย ความเข้มข้นของสารรบกวนที่ยอมรับได้สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณ Fe³⁺ ควรให้ลัญญาณค่าการ ดูดกลืนแสงเปลี่ยนแปลงไปไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า ไอออนส่วนใหญ่นั้น จะส่งผลรบกวนการวิเคราะห์ Fe³⁺ ที่ระดับความเข้มข้นสูง ๆ มีเพียง Cr³⁺ และ Cu²⁺ เท่านั้นที่ สามารถส่งผลรบกวนการวิเคราะห์ Fe³⁺ ที่ระดับความเข้มข้นสูง ๆ มีเพียง Cr³⁺ และ Cu²⁺ เท่านั้นที่ ลามารถส่งผลรบกวนการวิเคราะห์ Fe³⁺ ปละดับความเข้มข้นสูง ๆ มีเพียง Cr³⁺ และ Cu²⁺ เท่านั้นที่ ลามารถส่งผลรบกวนการวิเคราะห์ Fe³⁺ ที่ระดับความเข้มข้นสูง 7 มีเพียง Cr³⁺ และ Cu²⁺ เท่านั้นที่ ลามารถส่งผลรบกวนการวิเคราะห์ fe³⁺ ที่ระดับความเข้มข้นสูง 7 มีเพียง Cr³⁺ และ Cu²⁺ เท่านั้นที่ ลามารถส่งผลรบกวนการวิเคราะห์ fe³⁺ ที่ระดับความเข้มข้นสูง 7 มีเพียง Cr³⁺ และ Cu²⁺ ให่ว่า โคราะห์มีปริมาณของ Cr³⁺ และ Cu²⁺ ปนเปื้อนมาด้วยที่ระดับความเข้มข้นสูงกว่า 5.0x10⁻² โมล ต่อลิตร อาจจำเป็นต้องมีวิธีการเตรียมตัวอย่างเงื่อเน้มีการปนเปื้อนของ Cr³⁺ และ Cu²⁺ ในระดับ ความเข้มข้นต่่า จึงทำให้ไม่ต้องทำการเตรียมตัวอย่างยุ่งยาก และสามารถนำอนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs มาประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซ็อร์ตรวจวัดปริมาณ Fe³⁺ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ไอออนรบกวน	อัตราส่วนความเข้มข้นของสารรบกวน (เท่า)
Mn ²⁺	100
Co ²⁺	75
Zn ²⁺	50
Fe ²⁺	25
Cd ²⁺ , Ni ²⁺ และ Pb ²⁺	10
Cu ²⁺ และ Cr ³⁺	5

ตาราง 1 อัตราส่วนปริมาณของไอออนรบกวนที่มีต่อการวิเคราะห์ปริมาณ Fe³⁺

การศึกษาการจับกันระหว่าง 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs กับ Fe³⁺ โดยการไทเทรต ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี

ในการศึกษาการจับกันระหว่าง 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs กับ Fe³⁺ ที่ความเข้มข้น 1.0x10⁻³ โมลต่อลิตรช่วงปริมาตร 0.0-500.0 ไมโครลิตร พบว่าที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตรมี การเปลี่ยนแปลงค่าการดุดกลืนแสงอย่างชัดเจน (ภาพประกอบ 28) เป็นผลมาจากการเกิด ปรากฏการณ์ ligand-to-metal charge-transfer (LMCT) และเมื่อนำข้อมลของค่าการดดกลืน แสงที่เปลี่ยนไปที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตรมาสร้างกราฟกับความเข้มข้นของ Fe³⁺ ที่เติมลง ไป (ภาพประกอบ 29) จะเห็นได้ว่าค่าการดดกลืนแสงมีค่าเพิ่มขึ้นสัมพันธ์อย่างเป็นเส้นตรงกับ ความเข้มข้นของ Fe³⁺ ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าความยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืน แสงสูงสุดของอนุภาคนาโนเงิน (λ_{max}) มีการเปลี่ยนแปลงจากความยาวคลื่น 455 นาโนเมตรไป เป็น 460 นาโนเมตร และมีค่าการดูดกลืนแสงลดลงเมื่อมีการเติมสารละลาย Fe³⁺ เพิ่มขึ้นซึ่งเป็น ผลจากอนุภาค 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องมาจาก Fe³⁺ สามารถจับกับ อะตอมออกซิเจนและในโตรเจนบนพื้นผิวของอนุภาคนาโนเงิน และส่งผลทำให้อนุภาคนาโนเงิน เกิดการรวมตัวกัน (Aggregation) จึงทำให้ขนาดของอนุภาคนาโนเงินมีการเปลี่ยนแปลงไป (Zhou et al., 2012) ซึ่งสามารถยืนยันได้จากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) แสดงดังภาพประกอบ 30 จะเห็นได้ว่าก่อนการเติมสารละลาย Fe³⁺ อนุภาคนาโนเงินจะอยู่ กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในสารละลาย แต่เมื่อทำการเติมสารละลาย Fe³⁺ ลงไป Fe³⁺ ทำให้ อนุภาคนาโนเงินเกิดการจับกันเป็นขนาดใหญ่ขึ้น чи Сала М П Сала



ภาพประกอบ 28 สเปกตรัมของ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs เมื่อเติมสารละลาย Fe³⁺ ความ เข้มข้น 1.0x10⁻³ โมลต่อลิตรในช่วงปริมาตร 0.0-500.0 ไมโครลิตร



ภาพประกอบ 29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตรกับความเข้มข้นของ Fe³⁺ ที่เติมลงไป



ภาพประกอบ 30(ก) ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านของ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ก่อนการเติม Fe³⁺ และ (ข) ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ของ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs หลังการเติม Fe³⁺

โดยจากผลการทดลองทั้งหมดและการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกลไกที่เป็นไปได้ พบว่า งานวิจัยปี ค.ศ. 2019 Veisi และคณะ (Veisi, Moradi, Saljooqi, & Safarimehr, 2019) ได้ทำการ สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วย TA และอนุภาคนาโนแม่เหล็ก และได้นำเสนอ โครงสร้างของอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ได้ ดังภาพประกอบ 31 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงนำเสนอ กลไกการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่เป็นไปได้เมื่อจับ กับ Fe³⁺ แสดงดังภาพประกอบ 32



ภาพประกอบ 31 แสดงการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินปรับปรุงพื้นผิวด้วยอนุภาคนาโนแม่เหล็ก และ TA

ที่มา: Veisi, H., Moradi, S. B., Saljooqi, A., & Safarimehr, P. (2019). Silver nanoparticle-decorated on tannic acid-modified magnetite nanoparticles (Fe3O4@TA/Ag) for highly active catalytic reduction of 4-nitrophenol, Rhodamine B and Methylene blue. *Materials Science & Engineering C, 100*, 445-452.



ภาพประกอบ 32 กลไกการเกิดที่เป็นไปได้หลังจากการเติมสารละลาย Fe³⁺ ลงในสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้นเป็นเซ็นเซอร์สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ในการประเมินประสิทธิภาพของการใช้อนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs สำหรับใช้เป็นเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดสารละลายมาตรฐาน Fe³⁺ ในช่วงความเข้มข้น 0.0-100.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร ผลการทดลองพบว่ากราฟมาตรฐาน ที่ได้มีความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วงความเข้มข้น 3.0-100.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สัมพันธ์เชิงเส้นเท่ากับ 0.9997 (ภาพประกอบ 33) วิธีการวิเคราะห์ปริมาณ Fe³⁺ โดยใช้อนุภาคนา โนเงินที่พัฒนาขึ้นนี้ มีค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัด (3SD) 0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า ขีดจำกัดต่ำสุดของสารวิเคราะห์ปริมาณ (10SD) 3.04 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้ยังมีค่าความ เที่ยงทั้งแบบภายในวันเดียวกัน (intra-day precision) และแบบระหว่างวัน (inter-day precision) สูง (%RSD < 2.0 ; n=3)



ภาพประกอบ 33 กราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของ Fe³⁺ และค่าผลต่างของค่าการดูดกลืน แสงของสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs

เมื่อนำอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้นมาประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับการวิเคราะห์ ปริมาณ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจำนวน 5 ตัวอย่าง โดยทำการผสมสารละลาย 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs กับตัวอย่างน้ำเสียใน อัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร แล้วทำการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 360 นาโนเมตร พบว่าปริมาณของ Fe³⁺ ในตัวอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 17.15-23.66 มิลลิกรัมต่อลิตรแสดงดังตาราง 2 เมื่อเปรียบเทียบ ผลที่ได้กับการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค AAS ซึ่งจัดเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับตาม มาตรฐานสากล พบว่าผลการวิเคราะห์จากทั้ง 2 เทคนิคมีความสอดคล้องกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p=0.67) แสดงให้เห็นว่า 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่สังเคราะห์ขึ้นนั้นมี ประสิทธิภาพในการใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดปริมาณ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียได้เป็นอย่างดี

ตาราง 2 ปริมาณของ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีที่พัฒนาขึ้น (4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs) และวิธีอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี (AAS)

2:1	ปริมาณ Fe ³⁺ ± SD (ม	มิลลิกรัมต่อลิตร)
	4-ATP-CT-EDTA-L-TA-	
	AgNPs	AAS
ตัวอย่างที่ 1	23.65 ± 0.29	22.98 ± 0.02
ตัวอย่างที่ 2	17.21 ± 0.04	18.81 ± 0.05
ตัวอย่างที่ 3	18.35 ± 0.02	18.23 ± 0.03
ตัวอย่างที่ 4	17.31 ± 0.10	15.57 ± 0.04
ตัวอย่างที่ 5	17.15 ± 0.08	16.08 ± 0.02

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์ลิแกนด์ (4,4'-[1,2-Ethanediylbis(nitrilomethylidyne)] bis[1,3-benzenediol]) (Schiff base-benzene-2,4-diol, L) โดยใช้ปฏิกิริยาการรวมตัวระหว่าง 2,4-Dihydroxybenzadehyde กับ Ethylenediamine ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้ง่ายเพียงขั้นตอน เดียวและมีร้อยละผลผลิตสูง จากนั้นนำลิแกนด์ L ที่สังเคราะห์ได้นั้นไปใช้เป็นหนึ่งในสารเพิ่ม ความคงตัวสำหรับการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs โดยอนุภาค นาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้นมานั้น มีหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) หมู่อิมมีน (-CH=N-) หมู่อะมิโน (-NH₂) และหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ที่สามารถใช้เป็นหน่วยจับกับไอออนได้ จึงสามารถนำอนุภาคนาโนเงินที่ สังเคราะห์ได้มาประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับการวิเคราะห์ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสีย โดยสรุป ผลการวิจัยดังนี้

อนภาคนาโนเงินที่ดัดแปลงด้วยสารละลาย 4-อะมิโนไทโอฟินอล (4-ATP), สารละลาย โซเดียมซิเตรต (CT), สารละลาย EDTA, ลิแกนด์ L และสารละลายกรดแทนนิก (TA) ในอัตราส่วน โดยโมลเท่ากับ 1 ได้เป็น 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs มีค่า $\lambda_{_{max}}$ เท่ากับ 455 นาโนเมตรและมี ขนาดของอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 45 นาโนเมตร เมื่อปรับอัตราส่วนของสารเพิ่มความคงตัวชนิด TA และ EDTA พบว่า อนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ได้มีความเข้มข้นลดลง เนื่องจากการปรับ อัตราส่วนของสารเพิ่มความคงตัวนั้น ทำให้ความเสถียรของอนุภาคนาโนเงินลดลง อีกทั้งยังทำให้ ขนาดของอนุภาคนาโนเงินมีขนาดเปลี่ยนไปอีกด้วย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาเฉพาะ อนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ที่อัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1 ซึ่งเมื่อนำไป ศึกษาการจับกับไอออนบวกชนิดต่าง ๆ พบว่า อนุภาคนาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs สามารถเลือกจับอย่างจำเพาะเจาะจงกับ Fe³⁺ และสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงสีได้ด้วยตาเปล่า ้อย่างชัดเจนโดยเปลี่ยนจากสารละลายสีเหลืองเข้มเป็นสีน้ำตาลเข้ม จากการศึกษาผลการรบกวน ของไอออนอื่น ๆ ที่มีต่อการวิเคราะห์ปริมาณ Fe³⁺ ที่อัตราส่วนความเข้มข้นตั้งแต่ 5-100 เท่า ของความเข้มข้น Fe³⁺ พบว่าอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้น สามารถนำไปใช้ในการตรวจวัด ปริมาณ Fe³+ ได้โดยไม่มีการรบกวนจากไอออนบวกชนิดต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความ เข้มข้นต่ำ สำหรับผลการไทเทรตระหว่าง 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs กับไอออนของ Fe³⁺ พบว่าค่า $\lambda_{_{max}}$ ของ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาตรของ Fe $^{_{3^+}}$ ที่เติมลง ไป ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของอนุภาคนาโนเงิน อีกทั้งยังพบว่าค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว

คลื่น 360 นาโนเมตรนั้น มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเป็นเส้นตรงสัมพันธ์กับความเข้มข้นของ Fe³⁺ เนื่องจาก เกิดจากปรากฏการณ์ ligand-to-metal change-transfer (LMCT) นอกจากนี้อนุภาคนาโนเงินที่ สังเคราะห์ขึ้นยังมีความเสถียรในการกระจายตัวในสารละลาย จึงสามารถนำไปพัฒนาเป็น เซ็นเซอร์ในการวิเคราะห์ปริมาณ Fe³⁺ ได้ โดยผลการศึกษาประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์ที่ พัฒนาขึ้นพบว่า อนุภาคนาโนเงินนี้ให้กราฟมาตรฐานที่เป็นเส้นตรงอยู่ในช่วงความเข้มข้นของ Fe³⁺ เท่ากับ 3.0-100.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้นที่ดี (R² มากกว่า 0.999) และมีค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัด (3SD) 0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าขีดจำกัด ้ต่ำสุดของการวิเคราะห์ปริมาณ (10SD) 3.04 มิลลิกรัมต่อลิตร รวมถึงมีค่าความเที่ยงทั้งแบบ ภายในวันเดียวกัน (intra-day precision) และแบบระหว่างวัน (inter-day precision) สูงอีกด้วย (%RSD < 2.0 ; n=3) เมื่อน้ำ 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs มาประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับ การวิเคราะห์ปริมาณ Fe³⁺ ในตัวอย่างน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง หนึ่ง โดยติดตามค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร พบว่าตัวอย่างน้ำเสียมี ปริมาณ Fe³⁺ อยู่ในช่วง 17.15-23.66 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งให้ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับผลที่ได้ จากเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทร สโกปี จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า อนุภาค นาโนเงิน 4-ATP-CT-EDTA-L-TA-AgNPs ชนิดใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้นมานั้น สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณ Fe³⁺ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการวิเคราะห์ที่ทำได้สะดวก ราคาถูก การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินทำได้ง่าย และได้อนุภาค นาโนที่มีความเสถียร จึงสามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ Fe³⁺ ในตัวอย่างชนิด อื่น ๆ ได้ต่อไป

บรรณานุกรม

- Azimpanah, R., Solati, Z., & Hashemi, M. (2018). Green synthesis of silver nanoparticles and their applications as colorimetric probe for determination of Fe³⁺ and Hg²⁺ ions. *IET Nanobiotechnol*, *12*(5), 673-677.
- Bag, H., Turker, A. R., & Lale, M. (2000). Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. *Talanta*, *51*, 1035–1043.
- Basiri, S., Mehdinia, A., & Jabbari, A. (2018). A sensitive triple colorimetric sensor based on plasmonic response quenching of green synthesized silver nanoparticles for determination of Fe²⁺, hydrogen peroxide, and glucose. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 545, 138-146.
- Beyene, H. D., Werkneh, A. A., Bezabh, H. K., & Ambaye, T. G. (2017). Synthesis paradigm and applications of silver nanoparticles (AgNPs), a review. *Sustainable Materials and Technologies*, *13*, 18-23.
- Blatny, P., Kvasnicka, F., & Kenndler, E. (1992). Trace determination of iron in water at the ug/I level by on-line coupling of capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis with UV detection of the EDTA-Fe(III) complex. *Journal of Chromatography A*, 757, 297-302.
- Chompoosor, A. (2013). Gold Nanostructures: Synthesis and Applications for Cancer Therapy. *KKU Science Journal*, *41*, 859-872.
- Fang, Y., Tan, J., Choi, H., & Lim, S. (2018). Highly sensitive naked eye detection of Iron
 (III) and H₂O₂ using poly-(tannic acid) (PTA) coated Au nanocomposite. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 259, 155-161.
- Fu, Z., & Chen, R. (2019). Study of Complexes of Tannic Acid with Fe(III) and Fe(II). J Anal Methods Chem, 2019, 3894571.
- Gao, X., Lu, Y., He, S., & Li, X. (2015). Colorimetric detection of iron ions (III) based on the highly sensitive plasmonic response of the N-acetyl-L-cysteine-stabilized silver nanoparticles. *Anal Chim Acta*, 879, 118-125.

Hem, J. D., & Cropper, W. H. (1962). Chemistry of Iron in Natural Water Washington.

- Kailasa, S. K., Chandel, M., Mehta, V. N., & Park, T. J. (2018). Influence of ligand chemistry on silver nanoparticles for colorimetric detection of Cr³⁺ and Hg²⁺ ions. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 195*, 120-127.
- Kajikawa, K. (2018). Sensing Based on Localized Surface Plasmon Resonance in Metallic Nanoparticles. In *Nanoparticle Technology Handbook* (pp. 631-633).
- Khan, I., Saeed, K., & Khan, I. (2019). Nanoparticles: Properties, applications and toxicities. *Arabian Journal of Chemistry*, *12*(7), 908-931.
- Li, H., Cui, Z., & Han, C. (2009). Glutathione-stabilized silver nanoparticles as colorimetric sensor for Ni²⁺ ion. *Sensors and Actuators B: Chemical*, *143*(1), 87-92.
- Mao, J., He, Q., & Liu, W. (2010). An rhodamine-based fluorescence probe for iron(III) ion determination in aqueous solution. *Talanta*, *80*(5), 2093-2098.
- Masawat, P. (2011). Determination of Iron(II) in Natural Waters using the Developed Microvolume Autotitrator. *NU Science Journal*, *8*, 37-53.
- Miller, J. N., & Miller, J. C. (2010). *Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry*. Gosport.
- Mohamed, K. N., & Gledhill, M. (2015). Determination of Specific Iron Chelator by Using LC-ICP-MS and LC-ESI-MS. *Procedia Environmental Sciences*, *30*, 256-261.
- Nayab, P. S., & Shkir, M. (2017). Rapid and simultaneous detection of Cr(III) and Fe(III) ions by a new naked eye and fluorescent probe and its application in real samples. *Sensors and Actuators B: Chemical, 251*, 951-957.
- Promsorn, T. (2014). *Iron Removal in Water with Calcium Hydroxyapatite*. Retrieved from Bangkok:
- Roto, R., Marcelina, M., Aprilita, N. H., & Mudasir, M. (2017). Investigation on the Effect of Addition of Fe³⁺ Ion into the Colloidal AgNPs in PVA Solution and Understanding Its Reaction Mechanism. *Indonesian Journal of Chemistry*, *17*(3), 439-445.
- Samerjai, W. (2018). Chemosensor or Iron Detection using 4-Aminothiophenol and Naphthalene-2-ol Derivative Modified Silver Nanoparticles. (Mater's thesis).

Srinakharinwirot University, Bangkok.

- Shanmugam, S., & Heera, P. (2015). Nanoparticle Characterization and Application: An Overview. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 4, 379-386.
- Singh, V., & Mishra, A. K. (2016). Green and cost-effective fluorescent carbon nanoparticles for the selective and sensitive detection of iron (III) ions in aqueous solution: Mechanistic insights and cell line imaging studies. *Sensors and Actuators B: Chemical, 227*, 467-474.
- Sobkowiak, M., Gabrielsson, R., Inganäs, O., & Milczarek, G. (2014). Amperometric detection of iron (III) on electroconductive hydrogel based on polypyrrole and alkoxysulfonated poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT-S). *Synthetic Metals, 194*, 170-175.
- Standards, N. E. Q. (1999). National Environmental Quality Standards for Municipal and Liquid Industrial Effluents. In.
- Veisi, H., Moradi, S. B., Saljooqi, A., & Safarimehr, P. (2019). Silver nanoparticle-decorated on tannic acid-modified magnetite nanoparticles (Fe3O4@TA/Ag) for highly active catalytic reduction of 4-nitrophenol, Rhodamine B and Methylene blue. *Materials Science & Engineering C*, 100, 445-452.
- Vinod Kumar, V., & Anthony, S. P. (2014). Silver nanoparticles based selective colorimetric sensor for Cd²⁺, Hg²⁺ and Pb²⁺ ions: Tuning sensitivity and selectivity using co-stabilizing agents. *Sensors and Actuators B: Chemical, 191*, 31-36.
- Wang, S., Meng, X., & Zhu, M. (2011). A naked-eye rhodamine-based fluorescent probe for Fe(III) and its application in living cells. *Tetrahedron Letters*, 52(22), 2840-2843.
- Wei, J., Chen, J., Yue, G., & Hu, L. (2018). Development of a novel tridentate ligand for colorimetric detection of Mn²⁺ based on AgNPs. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 202, 244-251.
- Zhou, Y., Zhao, H., Li, C., & He, P. (2012). Colorimetric detection of Mn²⁺ using silver nanoparticles cofunctionalized with 4-mercaptobenzoic acid and melamine as a probe. *Talanta*, 97, 331-335.





ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	ธนภัทร เกิดก๊ก
วัน เดือน ปี เกิด	19 กรกฎาคม 2537
สถานที่เกิด	กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	พ.ศ.2555 มัธยมปลาย สายวิทย์-คณิต โรงเรียนชลประทานวิทยา
	พ.ศ.2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
	มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน	79/148 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

